

Nordsjö Colour Tester

Mai 2018



Produktbeskrivelse

Nordsjö Colour Tester er en vannbasert maling med innebygget minirulle. Nordsjö Colour Tester gjør det enkelt og hurtig å gjøre en test på stedet du ønsker å male om. Den gjør det også enklere å velge farge ved ommaling eller nymaling av innvendige veggflater. Malingen kan brukes på vegger og tak, men er kun ment som en fargetest, og skal ikke brukes som sluttbehandling. Ved maling av innvendig treverk, bør fargen prøvemaes på en papp- eller kartongplate som kan holdes inntil objektet, slik at man kan få en oppfatning av den valgte fargen.

Behandling

Puss, betong samt ulike platemateriell sparkles ved behov. Grunn 1 gang med noen av Nordsjøs grunnmalinger og ferdigmal 2-3 ganger med Nordsjö Colour Tester. Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask. Blanke flater mattes ned. Påfør 2-3 ganger med Nordsjö Colour Tester. Unngå å male når overflatetemperaturen er under +5°C

Helse og Miljø

Malingsjukt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og/eller lukter. Arbeid i ventilerte rom. Bruk egnet personlig verneutstyr (støvmaske) ved utilstrekkelig ventilasjon. Se også informasjon på Sikkerhetsdatabladet. Lukk åpne bokser godt. Fjern maling fra verktøy før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester får ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtoqtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymerdispersjon
Glans: Matt
Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 2 timer
Overmalbar: 4 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Forbruk: 10-13 m²/liter
Emballasje: 30 ml
Baser: Ferdige farger
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/a) 30 g/l. Inneh. max 3 g/l.

Denne informasjonen gjelder hvit farge. For andre farge kan tallverdiene variere noe.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies