

MAPETARD ES

Retarder for hurtigherdende sementbasert mørtel



BRUKSOMRÅDER

Mapetard ES er et flytende retarderende tilsetningsstoff som er spesielt utviklet for å forlenge brukstiden til den hurtigherdende sementbaserte mørtelen **Planitop Smooth & Repair** og **Planitop Smooth & Repair R4**.

Noen brukseksempler

Mapetard ES anbefales spesielt hvis brukstiden til **Planitop Smooth & Repair** eller **Planitop Smooth & Repair R4** må forlenges på grunn av visse forhold på stedet eller høye temperaturer.

TEKNISKE EGENSKAPER

Mapetard ES er en flytende, kloridfri blanding i vannholdig løsning laget av aktive forbindelser i henhold til en formel utviklet ved MAPEI FoU Laboratorier. Produktet forsinker hydratiseringen av sementen og forlenger brukstiden. Når **Mapetard ES** tilsettes i et forhold på opptil én 0,25 kg-flaske for hver 25 kg sekk med **Planitop Smooth & Repair** eller **Planitop Smooth & Repair R4**, forlenger den mørtelens bearbeidingstid brukstid med 15 - 20 minutter.

ANBEFALINGER

- Tilsett **Mapetard ES** i blandevannet før du tilsetter mørtelen.
- Ikke overskrid maksimum anbefalt dosering av **Mapetard ES**.
- Ikke bland eller fortynn **Mapetard ES** med andre tilsetningsstoff.
- Flasker med **Mapetard ES** må ikke eksponeres for sollys før bruk.
- Ikke bruk **Mapetard ES** hvis temperaturen er lavere enn +5°C.

BRUKSANVISNING

Hell en flaske **Mapetard ES** i en beholder med nødvendig mengde blandevann for **Planitop Smooth & Repair** eller **Planitop Smooth & Repair R4**. Tilsett langsomt en 25 kg sekk med produkt samtidig som du blander med en drill med lav hastighet, til du får en homogen, klumpfri blanding med plastisk konsistens. For mer informasjon om klargjøring av mørtel tilsatt med **Mapetard ES**, se det relevante tekniske datablad for hvert produkt.


NB! Dersom **Mapetard ES** tilsettes til **Planitop Smooth & Repair** eller **Planitop Smooth & Repair R4**, kan mengden blandevann reduseres med 0,2 - 0,3 liter per 25 kg sekk.



Tilsett Mapetard ES til blandevannet for Planitop Smooth & Repair R4 eller Planitop Smooth & Repair før blanding



Tilsett Planitop Smooth & Repair R4 eller Planitop Smooth & Repair i blandevannet blandet med Mapetard ES



Blande Planitop Smooth & Repair R4 eller Planitop Smooth & Repair

FORBRUK

Inntil én 0,25 kg flaske per 25 kg sekk.

EMBALLASJE

Esker på tjuefem 0,25 kg flasker.

LAGRING

Mapetard ES kan lagres i 12 måneder i sin originalpakning på et frostfritt sted.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET	
Konsistens:	væske
Farge:	gulaktig
Tetthet:	1,02 g/cm ³
Virkemåte:	forsinker hydratiseringen og forlenger brukstiden
Innhold av vannløselig klorid iht. EN 480-10:	< 0,1 % (fraværende)

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge



+47 62 97 20 00



www.mapei.no



post@mapei.no

6830-10-2016-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.

