



TRYKKIMPREGNERT TREVIKKE



IMPREGNERINGS-
KOMPANI AS

BESKRIVELSE

TANALITH® E – impregnerte trevarer er produsert i henhold til NTR dokument nr.1 og norsk standard NS- EN351-1 og kontrollert av Norsk Impregneringskontroll i henhold til NTR dokument nr.3 og norsk standard NS-EN351-2.

Trevirket i Klasse AB er for bruk over bakken.

Trevirket i Klasse A er for bruk i bakken.

De råtebeskyttende biocider beskytter trevirket mot angrep av råte, sopp og insektsangrep i svært lang tid, varierende med hvor råteintensivt jordsmonnet eller klimaet er der trevirket brukes.

BEARBEIDING

TANALITH® E behøver ingen overflatebehandling eller etterbehandling for å sikre den langvarige råtebeskyttelsen. Dette gjelder når yteveden (den impregnerte delen av trevirket) ikke er fjernet ved fresing, boring etc. etter impregnering. Der hvor yteved er fjernet eller på endevend etter kapping, sikres den langvarige råtebeskyttelsen på produktet ved å påføre et strøk av råtebeskyttende væske av typen Antiparasitt eller lignende. Endevend etter kapping kan med fordel dyppes i slik væske.

OVERFLATE- BEHANDLING

Overflatebehandling er ellers nødvendig der man ønsker å bevare den grønne fargen i lengre tid (hindre gråning) eller ønsker en annen farge på det impregnerte produkt.

Etter tørking til under 22% trefuktighet kan treet overflatebehandles med de fleste typer maling, beis, olje osv. Eventuelt løst spon eller sagflis skal fjernes før overflatebehandling. Unntaksvis kan det oppstå misfargning med lysfargede produkter. I såfall skal produktet tørkes helt ut innen overflatebehandlingen fortsetter.

LIMING

Alt løst materiale fjernes.

Til innvendig bruk kan anvendes lim av typene RF, PF, Casein, PVA eller UF.

Til utvendig bruk kan anvendes RF eller PF typene.

Følg limprodusentens anvisninger.

SPIKER, SKRUER OG BESLAG

TANALITH® E - impregnert tre har en meget lang levetid og derfor skal spiker, skruer, beslag mm. have en tilsvarende lang holdbarhet. Normalt skal man anvende galvaniserte materialer. Især skal man være oppmerksom på følgende:

Metallbeslag mm. må ikke fastgjøres til treet før impregnering.

Spiker, skruer og beslag må ikke fastgjøres inntil 14 dager etter impregnering eller før treet har oppnådd en trefuktighet på under 20%.

Hvor treet forventes å bli oppfuktet og en lang holdbarhet er påkrevet, skal det helst anvendes rustfritt stål, kobber eller silikonbronse.

Hvis oppfukning forventes kun unntagelsesvis, kan man anvende galvaniserte eller kadmium belagte materialer.

Platemateriale av aluminium må ikke komme i direkte kontakt med impregnert tre. Anvend en vanntett takkapp eller lignende.

HELSEFARE OG PERSONLIG HYGIENE

Biocidene i impregneringsmiddelet er i henhold til Forskrift fastsatt av Miljøverndepartementet 10. september 2001, i medhold av lov av 11.juni 1976 nr 79, produktkontrollloven. De råtebeskyttende biocider i TANALITH® E binder seg kjemisk til cellene, er fiksert til trevirket og utgjør ingen helsefare ved vanlig bruk eller behandling.

1. Ved kontakt med nyimpregnert virke, mindre enn 3-5 dager fra impregneringstidspunktet, forekommer biocidene i ufiksert form, og man skal bruke gummihansker ved håndtering av materialene.
2. Det er ikke krav til verneutstyr ved normal saging, kapping og spikring med TANALITH® E - impregnert virke.
3. Ved mekanisk bearbeiding (fresing, dreining etc.) med hurtiggående maskiner eller verktøy skal det på grunn av småflis og støvdannelse brukes ansiktsmaske og vernebriller.
4. Etter arbeid med trykkimpregnerte materialer generelt og før måltider spesielt, skal man vaske hendene.
5. Har man rifter eller sår i huden (på hendene), skal dette beskyttes med plaster eller vanntett bandasje ved arbeid med trykkimpregnerte materialer.

AVFALLS- HÅNDTERING

TANALITH® E-impregnerte materialer er ikke klassifisert som spesialavfall.

Avkapp, sagflis og overskytende materialer skal ikke brennes i vedovn eller på åpen flamme.

Avfall kan leveres og deponeres på offentlige godkjente fyllplasser.

Avfall kan leveres for burning og gjenvinning på godkjente energigjenvinningsanlegg.



Boks 1253, Torstrand 3254 Larvik
tlf.33 14 11 33 post@larvikimp.no
www.larvikimp.no



Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT.
Tel: (01977) 714000 Fax: (01977) 714001
E-Mail: advice@archchemicals.com www.archtp.com

© Copyright 2003 Arch Timber Protection.

© TANALITH : REGISTRERT VAREMERKE : ARCH TIMBER PROTECTION.

Fraskrivningsklausul: Selv om det er gjort ethvert forsøk på å sikre at informasjonen i dette dokumentet er nøyaktig og pålitelig, gir Arch Timber Protection ikke tilsagn om dette og påtar seg heller ikke noe ansvar for innholdet i denne teksten.