

Cello Wood er en luktsvak og slitesterk vanntynnet oljemaling for innendørs bruk på treverk. Gir et elegant og glatt utseende. Cello Wood benyttes som mellom- og toppstrøk på paneler, karmen, listverk, dører, MDF og møbel.

Fysikalske data

Type:	Vanntynnet oljemaling
Farge:	Hvit + A, B, C base som blandes til ønsket farge
Glans:	Matt 05, silkematt 15, halvblank 40 og blank 80
Egenvekt (kg/l):	Ca.1,3
Tørrstoff (volum %):	Ca. 40

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	2 timer
Overmalingsintervall, minimum:	6 timer. Helt gjennomherdet først etter 4 uker. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes med Husvask eller Interiørvask, og skylles med vann. MDF, harde underlag, gammel halvblank eller blank maling mattes ned med sandpapir og avstøves. Alle flater grunnes med 1 strøk Cello Stop Sperregrunn. Ny og gammel misfarget/gulnet panel grunnes med minimum 2 strøk Cello Stop Sperregrunn.

Bruksmåte

Rør lett om i spannet før bruk. Cello Wood er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføres jevnt og fylldig. Påfør 2-3 strøk etter behov. Bruk maleverktøy av god kvalitet for best finish.

Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Eventuelt kan ulike batchnummer blandes før bruk. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Miljømerking

Cello Wood er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy, dekker godt og er slitesterk

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR.

Produktet tilfredsstillende BREEAM-NOR HEA 02.

Cello Wood inneholder ingen stoffer på A20-listen.

Øvrig informasjon

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann. Rør godt om før bruk. Ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå glans og fargeforskjell. Emballasjestørrelse: 0,68 og 2,7 liter

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

CELLO WOOD



EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Bygghandel AS
