FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Furu III/III konstruksjonsfiner – Produktgruppe 2054

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Konstruksjonsfiner i kvalitet III/III av furu.

3 Produktbeskrivelse

Bratsk konstruksjonsfiner er produsert av furu med sine unike naturlige egenskaper. Lett og sterkt byggemateriale. Værbestandig limt i henhold til EN 314-2 /klasse 3. Platene leveres med skarpkant som standard og kvaliteten er III/III. Treverket er ubehandlet og må behandles deretter ved bruk utendørs

4 Egenskaper

Bratsk konstruksjonsfiner egner seg godt til bærende konstruksjoner i tak, vegg og gulv i henhold til EN-13986:2004. Har også bruksområder innen bygg, emballasje og transportindustrien. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan platene kuve seg. Dette vil normalt gå tilbake når platene har akklimatisert seg.

5 Drift og vedlikehold

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholdsintervall med beis være hvert år, med dekkbeis eller maling bør man vedlikeholde med intervaller på 1-2 år. Særlig viktig er det med vedlikehold på kantene, da beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntrenging av fukt er store.

6 Miljøpåvirkning

Platene oppfyller kravene i EN 13986 til formaldehydutslippsklasse E1. Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.