

DATABLAD

Byggfolie

Dato: 14/9/2022

Versjon: 1

Side 1 av 1

Klar / lyseblå film		
PARAMETER	RESULTAT	TEST METODE
Tykkelse [mm]	0,04 +/- 10%	EN 1849
Bredde [mm]	Nominell ± 100 [min. 2000]	EN 1848
Lengde [mm]	Nominal ± 0,5 m	EN 1848
Strekraft [N/50 mm]:		
- MD	≥ 15	PN-EN 527-1,3
- CD	≥ 15	PN-EN 12311-2 Met. A
Forlengelse ved brudd [%]	≥ 150	PN-EN 527-1,3 PN-EN 12311-2 Met. A
Håndtering	Filmen skal oppbevares i overbygde og tørre lagerrom ved en temperatur 25±5°C ved en minimal avstand på 1 meter fra en fungerende radiator.	
Emballasje Merking	Filmen er vanlig rullet opp på et rør uten krøll. Emballasje og merking i henhold til spesifikasjon eller kundens krav.	
Lagringstid	Maks. 6 måneder, denne filmen er ikke beskyttet mot UV.	
Transport	Ruller med film skal bæres med overbygde transportmidler.	
Sikkerhet og økologi	Filmen er laget av LDPE-regenerert materiale og er 100 % resirkulerbar.	