

Scan Mur- og Puss M15 0-2 Extra hvit (BM480)

Produkt:

Scan Mur – og Puss består av velgradert tørket sand, sement og tilsetningsstoffer. Mørtelen er ikke beregnet til støpearbeider. Produsert i henhold til EN 998-1 og EN 998-2

Fysikalske egenskaper:

Dmax:	0-2 mm
Brukstemp:	≥ + 5° - + 25°
Vannbehov:	Ca. 3,1 liter pr. 25 kg. sekk.
Brukstid:	Ca. 2 timer
Fastheter	Støpte prismer 40x40x160 mm
7 døgnet	≥ 7 Mpa
28 døgnet	≥ 15 Mpa

Bruksområde:

Muring og pussing utvendig og innvendig av lettklinkerblokker, teglstein, betongblokker og lignende.

Bruk:

Blandes med rent ferskvann. I vinterhalvåret må det også tilsettes frosthindrende middel. Små mengder kan blandes for hånd eller med drill. For større jobber anbefales tvangsblender eller vanlig blandemaskin. Sugende underlag skal forvannes. Grunning av underlag for pussing kan utføres ved å koste ut en bløt blanding mørtel. Flere tynne lag er bedre enn et tykt lag.

Forbruk:

Sekk à 25 kg gir ca. 14 liter mørtel.

Bruksområde	Forbruk i liter utblandet mørtel
Pussing	10 l. v/10 mm tykkelse
Muring av tegl	44 l. pr./m ²
Muring av lettklinker m/delte fuger u/stussfuger	10 l. pr./m ²

Etterbehandling:

Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørking ved hjelp av tildekning og vanning. Dette er spesielt viktig i sommerhalvåret.

Lagring:

Mørtelen skal lagres tørt. Holdbarhet: ca. 1 år.

Produsent:

Remix Drogemortel.

For ytterligere info rekvirer Sikkerhetsdatablad.

06.01.21



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no