



FLEX RAPID PLUS

PRODUKTDATABLAD

Version: 2021-10-04

BESKRIVELSE AV PRODUKT

Bostik Flex Rapid Plus er et hurtigherdende håndsparkel med et bredt bruksområde.

BRUKSOMRÅDER

Beregnet for utfylling av kanter og diverse reparasjonsarbeider på faste og rene overflater innendørs som betong, gips, keramikk, stein, lettbetong, PVC, linoleum, sponplater, tre etc. Produktet er egnet som underlag for vinylbelegg, linoleum, PVC, parkett, fliser eller lignende materialer og er utmerket for gulvvarme. Kontakt Bostik ved legging på annet underlag

ARBEIDSBESKRIVELSE

Rengjøring: Sørg for at overflaten er fri for støv, smuss, maling, limrester, olje, fett, voks etc., Og at den er fast og hard. Løse lag og ev slamlag fjernes mekanisk. Underlaget må være minst + 10 ° C og RF (relativ fuktighet) må være <90% og + 20 ° C. Forbehandling: Primerfri. Ved svake eller støvete underlag kan overflaten primes med BOSTIK PRIMER 6000 i henhold til separate instruksjoner. Blanding: Bland 0,3 kg rent og kaldt vann per 1 kg sparkel og rør kraftig til en homogen masse. Massens temperatur bør være + 10 ° C - + 20 ° C. Påføring: Massen skal legges ut og fordeles i løpet av 10-15 minutter med en sparkel eller en retteskive. Sliping eller skraping av overflaten kan gjøres så snart massen har herdet tilstrekkelig. Overflaten kan normalt gå på etter 30-45 minutter og er belegningsbar etter 20 minutter til 2 timer i sjikt opp til 50 mm, hvis temperaturen under tørketiden er minst +18 grader eller når RF er under tillatt verdi for gjeldende belegning. OBS! Ved solstråling, høy temperatur, sterk ventilasjon eller andre faktorer som forårsaker for rask tørking, må overflaten beskyttes. Avfukter og varmevifter må ikke brukes.


MILJØ & HELSE

Produktet inneholder sement og er irriterende. For mer informasjon, se HMS- datablad (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69-19 06 00

info.no@bostik.com



TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Spesialsement
Ballast:	Natursand, maks 0,5 mm
Sjikttykkelse:	1-50 mm
Brukstid:	10 - 15 minutter
Gangbar etter:	30 - 45 minutter, om temperaturen under tørketiden er min. +18C
Belegningsbar etter:	20 minutter til 2 timer i sjikt opp til 50 mm eller når RF er under tillatt verdi for aktuelt belegg
Forbruk:	1,6 kg per m ² og mm
Vannmengde:	0,8 liter/2,5 kg
Forpakning:	2,5 kg bøtte
pH, tørr	10,5-11
Trykkfasthet:	C30
Bøystrekkfasthet:	F8
Overflatestyrke:	> 1,5 MPa
Rengjøring av verktøy:	Umiddelbart med vann
Lagring:	6 måneder, tørr, kjølig og i uåpnet emballasje

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

