

Veneto xf²™ 2,5 mm

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Tarkett verdi etter test
Produkttype	ISO 24011	Linoleum med jutebaksid
Klassifisering for bomiljø	EN ISO 10874	23 Høy
Klassifisering for kommersielt miljø	EN ISO 10874	34 Svært høy
Klassifisering for industrimiljø	EN ISO 10874	43 Høy
Produktegenskaper	Standard	Tarkett verdi etter test
Overflatebehandling		xf ² ™
Total tykkelse	ISO 24346	2,50 mm
Total vekt	ISO 23997	2900 g/m ²
Fleksibilitet	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ø Målt gjennomsnittsverdi : 17,5 mm ø
Ytelse for CE-Merking	Standard	Tarkett verdi etter test
CE-merking		EN 14041
Ytelseserklæring nr.	EN 14041	0200 0001 DoP 2013 07
Brannklassifisering - limt på brennbart underlag	EN 13501-1	Cfl-s1
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Antistatiske egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Termisk ledningsevne (in W/m·K)	EN 12524	0.17
Tekniske egenskaper	Standard	Tarkett verdi etter test
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.15 mm Målt gjennomsnittsverdi : 0,08 mm
Trinnlydsdempning - ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Trommelydnivå	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Belastning fra stolhjul	EN ISO 4918	Egnet for trinsehjul type W (Norm EN 12529)
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Bestandig mot uttynnede løsemidler, olje
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Fargeekthet – lys	ISO 105-B02	≥ 6
Antibakterielle egenskaper	ISO 22196	Naturlig antibakteriell
Miljøegenskaper	Standard	Tarkett verdi etter test
Ftalatinnhold	CEN ISO/TS 16181	100% Ftalatfri
Material Health Statement		Ja
Gjenvinnbarhet		Resirkulerbar
Fornybare råvarer		76 %
Resirkulert innhold		36 %
Allergy UK Seal Of Approval		Godkjent
EPD		Ja
RTS utslippsklasse		M1
Dimensjoner og designs		
Rull		Rull 2 x ≤32m
Antall tilgjengelige design		41



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (14/02/2022). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.