

Isola Sveiseoverlag

FDV



1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

Utførelsesdato:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Sveiseoverlag benyttes som overlag i tolags tekking. Sveiseoverlag må helsveises til underlaget. Oversiden er bestrødd med knust skifer.

Lengde : 7 m

Bredde: 1 m

Omlægskant : 10 cm

Isola Sveiseoverlag inngår i Isola Dobbeltlag som innehar SINTEF Teknisk Godkjenning 2042

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI

JA

Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og evt. mose m.m. fjernes forsiktig med myk kost etc

Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av egnet takrensmiddel (Mose- og grønskefjerner). Følg evt. bruksanvisning for produktet. Ved snømåking anbefaler vi å la det ligge min. 10-20 cm snø igjen på taket for at unngå skader fra spade, skuffe og lign.

Vedlikehold av nærliggende konstruksjoner (terrasseplatinger, tilstøtende vegger o.l.) må utføres med vannbasert beis eller maling. Løsningsmidler kan fremskynde aldring av takbelegget.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år. Utsatte steder må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser. Mangelfull vedlikehold kan medføre avkortning vedrørende produktgaranti.

De første årene etter at produktet er installert kan det forekomme strøavfall fra takflaten. Dette er normalt, da det i produksjonsprosessen alltid blir tilført noe overskuddsstrø.

Det er normalt at det på flate konstruksjoner blir stående noe vann (opptil 3-4 cm) i forbindelse med nedbør. Dette kan skyldes underliggende konstruksjon og/eller ujevnheter på takbelegget. Isola Sveiseoverlag er beregnet til å tåle dette, og vannet har ingen innvirkning på produktets levetid. Unngå ferdsel på taket på varme sommerdager.

Isola Sveiseoverlag

4. DRIFTEKDISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:

Minimum 30 år

Garanti:

-

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet:

-

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:

Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser

Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi:

Ikke relevant

Emisjon

Ikke relevant

6. HMS REFERANSER

Foreligger ikke

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur-og/eller fuktendringer etc.:

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

Avfallstype: Asfalt

Avfallshåndtering:

Produktet kan leveres for resirkulering tilveiasfalt.

Opprinnelse: Næring: Bygg og anlegg.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Isola AS

Organisasjonsnummer: 928764745

Postadresse: Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn

Telefon: 35 57 57 00

e-post: isola@isola.no

