# FDV Dokumentasjon – **F**orvaltning **D**rift og **V**edlikehold
# KABELTREKKEKUMMER – TK 1, TK 2, TK 3 og TK 5

## PRODUSENT

Buskerud Betongvarefabrikk AS
Fjordveien 2 B
3490 Klokkarstua
32 79 28 00 – 32 79 28 01

## PRODUKT

| | |
|---|---|
| **Produkt** | **Kabeltrekkekummer, TK 1, TK 2 og TK 3** |
| **Anvendelse** | Adkomst/knutepunkt til kabeltraseer |
| **Produktbenevnelser** | TK 1 – 1 lokks<br>TK 2 – 2 lokks<br>TK3 – 3 lokks<br>TK 5 – 3 lokks |
| **Bestanddeler** | Betong og armering.<br>Styrofoam utsparinger. |
| **Betongkvalitet** | B 35 MF40<br>Luftporevolum 5 % + - 1,5 %. |
| **Produksjonsspes. krav** | NS-EN 206-1/NS-EN 13369 |

## HÅNDTERING

| | |
|---|---|
| **Løfting** | Innstøpte løfteankre dimensjonert for produktets egenvekt skal benyttes med løfte/monteringsutstyr som forskrevet leverandør av dette. |
| **Skjøting** | Ingen. |
| **Generell håndtering** | |

## VEDLIKEHOLD

| | |
|---|---|
| **Vedlikehold** | Betongprodukter krever ingen form for vedlikehold. Jackofoam krever ingen vedlikehold, men bør ikke utsettes for temperaturer over 70˚ c. |

## MILJØ

| | |
|---|---|
| **Miljøpåvirkning** | Produktet har ingen negativ innvirkning på miljøet. |
| **Brann-eksplosjonsfare** | Produktet i betong er ikke brennbart. Jackofoam har et smeltepunkt på 75˚ C. |
| **Vernetiltak** | Ved evt. pusse/slipe, meisle og kappearbeider benyttes vernebriller, hørselsvern og støvmaske. Bruk av åpen flamme mot betongproduktet medfører fare for partikkelsprut. |
| **Destruksjon** | Betongavfall kan normal deponeres på godkjent avfallsanlegg. Jackofoam destrueres som isopor; til godkjent fyllplass. |
| **Gjenbruk** | Ved gjenbruk må armering skilles ut fra betongen. Armering går til metallgjenvinning. Betongen kan benyttes som fyllmasse eller tilslag i betong. Jackofoam leveres til resirkulering tilsvarende isopor. |

## ANNET

| | |
|---|---|
| **Eventuelt** | For annen informasjon kontakt Buskerud Betongvarefabrikk på 32 79 28 00 |