

DIMENSJONER

FORMAT	TILE	CLASSIC PLANK	MODERN PLANK
Bredde	320 mm	187 mm	210 mm
Lengde	1300 mm	1251 mm	1510 mm
Antall planker pr pakke	5	9	7
m² pr. pakke	2,08 m²	2,105 m²	2,220 m²
Vekt per pakke	16,667 kg	16,800 kg	17,200 kg
PARAMETERE			VERDIER
Total tykkelse	EN 428		4,5 mm
Toppsjikt	EN 429		0,55 mm
Overflatebehandling			Titan V™
Not og fjær			PerfectFold™V

FABRIKKGARANTI

METODE	PARAMETERE	VERDIER
Bruksklasse	EN 16511	Klasse 33
CE	EN 14041	DOP: PVO 0502
Garanti	Boligformål Kommersiell bruk	Jf. Leggeinstruksjoner Jf. Leggeinstruksjoner
		25 år 5 år

GENERELLE DATA

METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	VERDIER
Slitestyrke	ISO 24388-A	>1200	sykluser >4400 sykluser
Permanent inntrykk	EN 433	<0,20mm	<0,10mm
Brannklassifisering	EN 13501-1		Bfl-s1
Variasjon i dimensjoner	ISO 23999	6h ved 80 °C	<0,05%
låsing styrke	ISO 24334	Fmax langsiden Fmax kortsiden	>1 kN/m > 1,5 kN/m
Motstand mot flekker	EN 423		Klasse 1
UV-bestandighet	ISO 105 B02	Klasse 6	Klasse >6
Plassering av møbelben	EN 424	Ben 0,1 mm/32 kg	Ingen endring
Kontorstolhjul	ISO 4918	>25000 sykluser	Ingen delaminering, ingen forstyrrelser
Sklisikring	EN 13893 DIN 51130 ENV 12633		OK DS R 9 USRV Klasse 1
Varmemotstand	EN 12667	Uten Pergo underlag På et Pergo-underlag	0,015 m² K/W 0,044 m² K/W
Gulvvarme		Egner seg for alle vanlige varmesystemer i betonggulv. Egner seg IKKE for varmefolier. Maks. kontakttemp. ≤ 27 °C. Se egne monteringsanvisninger.	
Trinnlydsdemping	ISO 712/2	Uten Pergo underlag På et Pergo-underlag	ΔLw=2 dB ΔLw=17 dB

SERTIFISERINGER

VERDIER
U-zeichen
AFFSET
M1
Z-156.603.1573
A+
Svært lave utslipp, luktfri

FARLIGE STOFFER

Formaldehydagassing	EN 14041	Ingen formaldehyd tilført under produksjonen	E1
TVOC 28 dager		<1000µg/m³	<10µg/m³
Innhold	m/119 list	Endring - 2010	IKKE til stede

