

Løsningsmiddelfri heftbro på kunstharpiksdispersjonsbasis.

- Produktfordeler
- Produktfordeler
- Produktfordeler

## PRODUKTBESKRIVELSE

Weber.prim 803 er en 1-komponent, løsningsmiddelfri heftbro på kunstharpiksdispersjonsbasis.

Weber.prim 803 har stor heftfasthet til glatte og tette underlag.

- Miljøvennlig, løsningsmiddelfri.
- For innvendig anvendelse.
- Lavt materialforbruk, konsistens for påføring med malerpensel eller rulle.

Weber.prim 803 oppnår en særdeles god heft til mineralske, keramiske, metalliske samt et mangfold av organiske underlag som for eksempel sponplater og kunststoff til sementbaserte besjiktninger og mørtler.

PH-verdi: ca 7 - 8.

## BRUKSOMRÅDE

Weber.prim 803 anvendes innvendig som primer på glatte og tette underlag som for eksempel:

- Keramiske fliser
- Sponplater
- Terrazzo
- Sandstein
- Klinker
- Glatte og tette betonggulv
- Gulvpuss
- Anhydritepuss
- Varmasfalt
- Kunststoffbesjiktninger
- Tette malingsfilmer

Weber.prim 803 anvendes spesielt under en fleksible gulvsparkelmasse Weber.Floor /Weber avrettningsmasser og andre tynnbettmørtler. Ikke egnet på konstruksjoner utsatt for vanntrykk, eller konstant våte arealer hvor Weber membranløsninger benyttes som tettesjikt. Utførelse på utvendige flater krever også membran som tettesjikt.

## UNDERLAG

Underlaget må være fast, tørt og fritt for olje, fett, støv og andre heftreducerende stoffer.

## PÅFØRING

Før bruk omrøres primeren. Man må påse at Weber.prim 803 blir påført jevnt i en tynn film. Unngå materialansamlinger i fordypninger i underlaget, samt i fugene i flisebelegg. Etter at primerfilmen er tørket ut til en klar film (etter ca. 1 til 4 timer), kan etterfølgende arbeider starte. Påføring av lim må foretaes innen 2 dager, ellers må det primes på nytt.

## PÅFØRING

Påføringsart: Rulle eller pensel

## PRODUKTINFORMASJON

### FORPAKNING



Weber.prim 803 leveres i 5 liter kanner.

### LAGRING

Tørt og frostfritt lagret i lukket originalemballasje er lagringstiden minst 12 måneder.

### DOKUMENT

 [Sikkerhetsdatablad](#)

## ETTERBEHANDLING

---

Utluftingstid etter påføring: 4 timer til max. 48 timer

## VÆR OPPMERKSOM PÅ

---

Retningslinjer for uhell- og helsebeskyttelse som er angitt i produktets sikkerhetsdatablad, samt ved symbolmerking på emballasjen, må iakttas. Med dette datablad utgår alle tidligere angivelser over dette produkt. Vi forbeholder oss retten til produktendringer som har betydning for produktets kvalitet. Angivelser ut over rammen i dette datablad krever skriftlig bekreftelse.

## PRODUKTSPEKIFIKASJON

Rengjøring av utstyr	I fersk tilstand: vann.
Materialforbruk	Ca. 100 g/m <sup>2</sup> alt etter sugsevne i underlaget. Egenvekt er ca. 1,15 kg/dm <sup>3</sup> . Nødvendig strøk: 1
Påføringstemperatur	Luft og objekttemperatur under påføringen: + 10°C til + 40°C
Base	Kunstharpiksdispersjon
Farge	Lys rød
Konsistens	Maleeller rullekonsistens. Konsistensområde: ca 200 mPa s.