

## iQ Granit

### Produktbeskrivelse:

iQ Granit 2,0 mm er en homogen vinylbane og fliser 61x61 cm med gjennomgående marmorering. Belegget har derfor den samme høye slitestyrken tvers igjennom. Belegget har et mønster som ikke er retningsbestemt. Mønsteret gir gulvet et spennende utseende, som samtidig er praktisk i bruk. Overflaten er forsterket med PUR for lettere renhold. iQ Granit finnes også med skum & folie, Statisk Dissipativt versjon og som gang sikkert våtromsgulv.

### Bruksområde:

Granit 2,0 mm er beregnet for offentlig miljø/yrkesbygg der det stilles store krav til slitestyrke og mekanisk belastning. Granit tilfredsstiller kravene i NS – EN 13553 – Våtromsbelegg – klasse A + B.

### Spesifikasjoner:

	Målenorm	Resultat		Målenorm	Resultat
Antall design		2	Branntest	IMO MSC/Circ.1004	OK til 31.12.09
Antall farger		31	Branntest	EN ISO 13501-1	Klasse B <sub>fl</sub> s1
Rull-bredde	EN 426	200 cm	Lysbestandighet	EN20105-B02	≥6
Rull-lengde	EN 426	25 lm	Varmeledningsevne	DIN 52612	0,0095 m <sup>2</sup> k/w
Totaltykkelse	EN 428	2,0 mm	Trinnlysdemping	ISO 717/2	ΔLw ca 3 dB
Slitesjikt m/ PUR	EN 429	2,0 mm	Kjemikaliebestandig.	EN 423	GOD
Vekt pr. m <sup>2</sup>	EN 430	3,1 kg/m <sup>2</sup>	Elektrisk motstand	DIN 51953	ca 10 <sup>10</sup> Ω
Slitasjemotstand	EN 660-1	≤ 0,15mm	Motst. rullende hjul	EN 425	OK
Dimensj.stabilitet	EN 434	≤ 0,40%	Emisjon / avgassing	EF/ 4 uker	< 10 μg/m <sup>2</sup> xh
Motstand inntrykk	EN 433	<0,03 mm	Emisjon / avgassing	EF/ 26 uker	< 10 μg/m <sup>2</sup> xh

### Legging:

iQ Granit kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Se også tabell under. **Belegget skal endesnues.** iQ Granit er et meget fleksibelt vinylbelegg og har derfor gode legge – egenskaper, lett å forme i forbindelse med hulkil. Ved legging av flere ruller, skal rullene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for vinylbelegg. Skjøtene skal sveises med sveisetråd fra Tarkett - som leveres i tilpassede farger. Se også generell leggeanvisning for vinylbelegg.

### Renhold:

For renhold brukes nøytrale vaskemidler (Ph 7-8). Ettersom belegget har PUR overflate, behøver man normalt ikke bruke polish. Ved valg av lyse farger, må renholdet tilpasses. **Grønnsåpe skal ikke brukes.** Overflatetemperatur ved undergulvsvarme bør ikke overstige 27°C. Se egen renholdsanvisning for iQ Granit og byggrensjøringsanvisning for vinyl.

### Restfuktighet i undergulv før legging:

Gulvtype	Målemetode	Betong	Målemetode	Sponplate	Trefiberpl.	Kryssfiner	V.fast spon
m/ varme	RF - måling	≤ 75%	Motstandsmåling	7%	7%	13%	7%
u/ varme	RF - måling	≤ 85%	Motstandsmåling	12%	9%	15%	11%