



OWATROL® OLJE

PENETRERENDE ANTIRUST OG
TILSETNING TIL OLJEMALING



PRODUKTBESKRIVELSE

OWATROL® OLJE er en allsidig, sterkt penetrerende, lufttørkende olje som kan brukes alene eller som malingstilsetning. Ved bruk alene gir den en hard fleksibel finish som driver ut all fuktighet og luft fra rustent metall og stopper videre rustutvikling. Ved bruk på treverk fyller den opp treets porer og forhindrer avflassing av maling. Som tilsetning til hvilken som helst olje- eller alkydbasert maling vil den øke åpningstiden, bedre flyteevne og vedheft. I motsetning til andre tynnere påvirker den ikke malingens utseende og tørketid.

BRUKSOMRÅDER

- For innendørs og utendørs bruk
- Stålkonstruksjoner, rekkverk, rør, gitter, trapper
- Maskineri, motordeler, tilhengere
- Skipsskrog, tanker
- Alle treoverflater, tørre, porøse eller mye
- Vannrette og loddrette overflater

EGENSKAPER

- Påføres direkte på rustne overflater
- Penetrerer dypt inn og driver ut all fuktighet og luft
- Danner en solid og stabil overfalte som gir ypperlig vedheft ved overmaling
- Forsegler underliggende, rent metall mot videre rustdannelse.
- Kompatibel med alle typer olje- eller alkydbaserte malinger
- Tilsetning til alle typer olje- og alkydbaserte malinger, beis, lakk, inkludert uretan-alkydbasert maling.
- Fyller opp treets porer med olje – forhindrer avflassing av maling.
- Sørger for ypperlig vedheft ved overmaling.
- Forenkler påføring av maling under vanskelige forhold.
- Etterbehandle med DEKS OLJE D2 om det ønskes en høyglans rusten finish
- Bedrer flyteevnen – Øker åpningstiden

FINISH Gloss	STØRRELSE 300ML, 0.5L, 1L, 5L, 10L, 100L, 200L	BRUK Innendørs Utendørs
------------------------	--	--------------------------------------

TEKNISK DATA

Bindemiddel	Alkyd
Løsemiddel	White Spirit
Egenvekt	Ved 20°C 0.89 ±0.05
Viskositet	100" ±5" cos ISO 3 ved 20°C
Tørrstoffinnhold	49% ±2%
Glans Grad @ 60°	>70% (Glansgraden vil variere avhengig av underlaget).
Flammepunkt	>62°C
Holdbarhet	Minst 2 år i originalemballasjen, uåpnet
VOC	EU grenseverdi for dette produktet (cat i): 500 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks. 489g/l
Påføringsverktøy	Pensel, rulle, Airless/HLVP-sprøyte
Fortynning	Bruk som den er. Må ikke fortynnes.
Dekkevne	15 til 20m ² pr liter. Faktisk dekkevne vil variere avhengig av påføringsmetode, samt type, porøsitet og tekstur på treverket.
Tørketid	Ved 20°C og 50% RH. Støvtørr: 12 timer

	Gjennomtørr: 24 timer Overmalbar: 24 -48 timer
Rengjøring	White Spirit Sprayboks: Rengjør ventilen etter bruk (Snu boksen og trykk på munnstykket til den er klar – ca. 5 sekunder). Ikke stikk gjenstander inn i ventilen. OWATROL OLJE er ikke klassifisert som brannfarlig, men alle filler etc. dynket i OWATROL OLJE kan selvantenne hvis de kastes på feil måte. Kluter etc. må mettes i vann; legges i en forseglet, vannfylt metallbeholder eller legges flatt og lufttørke før de kastes sammen med husholdningsavfallet. Tomme eller delvis brukte spraybokser må deponeres på et autorisert avfallsmottak.
Oppbevaring	Må ikke utsettes for frost eller veldig høye temperaturer

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS

Tildekk alt du ikke ønsker å behandle

Påføres mellom +5 og +35°C

Må ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater

Gjennomfør alltid en kompatibilitetstest når OWATROL® OLJE skal behandles med maling

FORBEHANDLING AV OVERFLATEN

Malingstilsetning

Forbehandle overflaten i henhold til instruksjonene på emballasjen.

Rusthemmer

Påse at overflaten er ren, tørr og uten olje, fett eller andre overflatekontaminanter.

Fjern all løstsittende rust og/eller maling.

Slip over alle skarpe kaner

Overflater som har vært utsatt for kjemikalier (syrer, alkali, eller saltavleiringer) må vaskes med store mengder vann eller damp vaskes

La tørke helt (minimum 24 timer)

Sterkt forurensede overflater bør rengjøres med egnet løsemiddel

Ikke fjern fast rust

Må ikke pusses ned til rent/blankt metall

PÅFØRING

Malingstilsetning

Påfør malingen som normalt

Hvis malingen er klebrig/seig, tørker for raskt eller har dårlig utflyt kan man blande OWATROL® OLJE (røres godt inn) til malingen blir jevn og glatt. La penselen/rullen eller sprayen guide deg.

Blandingsforhold

Toppstrøk: Etter behov, vanligvis 5-20%.

Mellomstrøk: Opp til 30%.

Grunningsstrøk: Opptil 50%.

Disse målene er kun ment som en guide. Påføringsforhold, overflatens porøsitet, etc. vil avgjøre mengden OWATROL® OLJE som behøves i malingen.

Treoverflater i god stand

Alt bart treverk skal grunnes med OWATROL® OLJE og grunning. La tørke. Fortsett med vanlig malingsystem og tilsett OWATROL® OLJE i henhold til blandingsforholdene over.

Skadet eller mykt treverk

Påfør 2 til 4 generøse strøk med OWATROL® OLJE vått i vått, så raskt som treverket kan absorbere dem. Ikke la OWATROL® OLJE tørke mellom strøkene. Når treverket ikke kan absorbere mer olje, tørk av overflødig olje og la tørke over natten (12timer) Fortsett med vanlig malingsystem og tilsett OWATROL® OLJE i henhold til blandingsforholdene for forenklet påføring og bedret vedheft.

RUST HEMMER

Nytt rent stål

Grunn nytt stål med 1 del OWATROL® OLJE: 3 deler grunning. Fortsett med vanlig malingsystem og tilsett OWATROL® OLJE i malingen i henhold til blandingsmålene.

Rustent eller flekkete rust

Grunn overflaten med en blanding av 1 del OWATROL® OLJE med 2 deler grunning eller påfør OWATROL® OLJE vått-i-vått til det er mettet.

Kontroller overflater og fjern eventuelle løse rustbelegg før dette hardner. Følg deretter vanlig malingsystem og tilsett OWATROL® OLJE til påfølgende strøk dersom det er nødvendig.

Gamle sterkt rustne overflater

Påfør vått i vått applikasjoner av OWATROL® OLJE på all synlig rust til overflaten er fullstendig mettet. Kontroller overflaten før OWATROL® OLJE hardner og fjern avskallet rust og maling. Behandle disse områdene om nødvendig, og la tørke. Fortsett med vanlig malingsystem og tilsett OWATROL® OLJE som beskrevet under blandingsforhold, for å lette påføringen og bedret vedheft.

Merk: Maling som har god heft til overflaten vil ikke løsne ved bruk av OWATROL® OLJE.

Spray boks: Rist boksen kraftig inntil rørekulen høres, rist deretter i ytterligere 2 til 3 minutter. Rist med jevne mellomrom under påføring.

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold skal utføres når rust vises eller når OWATROL® OLJE har mistet glansen.

Rengjør overflaten og la det tørke.

Påfør OWATROL® OLJE til det er oppnådd et ønsket resultat.

RESTRIKSJONER

OWATROL® OLJE er kun kompatibel med olje/alkydbasert maling, beis og lakk. Ikke bland OWATROL® OLJE med maling som inneholder sterke løsemidler, f.eks. Xylen, tokomponente malinger, chlorinated rubber, cellulose etc. eller med vannbasert/akrylmaling. For disse malingsstypene skal det benyttes OWATROL® C.I.P*. Skal ikke rengjøres med etsende produkter.

SIKKERHET

Se HMS-datablad tilgjengelig på www.owatrol.no og på teksten på etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. Formålet er å informere brukeren om produktet. Informasjonen i dette tekniske databladet er basert på vår nåværende kunnskap. Informasjonen i dette dokumentet kan imidlertid ikke erstatte en spesifisering som passer til naturen og forholdene til underlaget som skal belegges. På grunn av pågående tekniske fremskritt er det brukerens ansvar å avgjøre at dette dokumentet ikke er erstattet av en nyere utgave. Informasjonen i dette dokumentet er kun veiledende, og produsenten kan ikke garantere eller stå ansvarlig for resultatene da de ikke har kontroll over forholdene hvor produktene brukes.

Publiseringsdato: June 29th 2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U
08006 Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68

Owatrol®
er et varemerke



Oppdag alle våre løsninger på
www.owatrol.no

Vår tekniske avdeling står til din disposisjon
for å svare på alle spørsmål du måtte ha
info@owatrol.com