

Produktinformation:

Sørbø Akrylmasse

All-round, overmalbar akrylfugemasse til nesten alle materialer

Produktbeskrivelse & bruk:

Sørbø Akrylmasse er en plasto-elastisk 1-komponent vannbasert og overmalbar fugemasse, som herder ved fordamping av vann.

Sørbø Akrylmasse benyttes til fuger rundt dører og vinduer, samt til tetting va sprekker, plateskjøter, rørgjennomføringer osv. Sørbø Akrylmasse er også godt egne til »lydfuger«.

Kan benyttes på ulike materialer som tre, betong, murstein, eloksert aluminium etc. uten primer.

Fysiske / kjemiske data:**Fugemasse:**

Type:	Vannbasert akrylfugemasse
Anti muggdbehandlet:	Nei
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk masse
Egenvekt:	ca. 1,6 kg/liter
Holdbarhet:	18 måneder i uåpnet emballasje, oppbevart tørt og kjølig.
Emballage:	
Farge:	Hvit
Størrelse:	300 ml patron, 600 ml pølse.

Herdet fugemasse:

Overmalbar:	Ja
Svinn:	ca. 15 %
Bestandighet:	Temperatur: -20 °C til +60 °C
	Vann: Tåler fukt, men er ikke vannbestandig.

Bruksanvisning:

Fugemassen kan brukes i fuger fra 0 til 25 mm bredde. For å kunne ta opp maksimale bevegelser, bør fugene aldri være mindre min. 7,5 mm.

Bruk fugebunn i riktig dimensjon, som settes på ønsket dybde. fugedybde.

Bemerk! *På de fleste byggsjker det en akklimatisering av de materialene som benyttes. Dette vil særlig være tilfelle i perioden etter at dette tas i bruk når det skejr en oppvarming av lokalene. Dermed oppstår det et større svinn i fugene og spesielt der disse er smale. Dermed kan det være behov for å etterfuge disse når bygget har nådd sin likevekt i forhold til bruksforholdene.*

Forberedelser:

Fugesidene skal være rene, tørre, frie for fett og slippmiddel, støv og løse partikler. Sørbø Akrylmasse kan benyttes uten primer på de fleste underlag, som glass, eloxeret aluminium, behandlet treverk, betong og murstein. Er underlaget meget porøst, primes med en oppløsning av 50 % akrylfugemasse og 50 % vann. Utfør tester og vedheftningsforsøk, særlig ved store prosjekter. Bruk maskeringstape som fjernes straks etter fugging.

Brukstemperatur:

Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +30 °C.

Påføring:

Skjær av patronenden og tilskjær spissen litt mindre enn fugebredden med et skrått snitt. Påføres med egnet pistol. Fugen trykkes på plass og gattes nøye med Glattevæske og fugepinne, våt svamp eller våt klut, senest 5 - 10 minutter etter påføring.

Herding:

Overflatetørr: 7 minutter ved 23 °C og 55 % RF.

Gjennomherdet: 1 - 2 dager ved små fuger, større fuger krever lengere tid. lav temperatur eller høy fuktighetgjør at massen herder saktere.

Etterbehandling:

Kan overmales med de fleste malinger i markedet etter gjennomherding. Gjør en prøve da matte malingen kan krakelerer.

Renngjøring:

Uherdet fugemasse fjernes med wiper eller varmt vann. Herdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk, og hender og hud vaskes med vann og såpe.

Sikkerhet:

Se produktets sikkerhetsdatablad.