

# HEY'DI ILDFAST MØRTEL

Tørrmørtel til innmuring av røykrør - pussing av brannmur - murung av ildsteder, piper m.m.



## Beskrivelse

Hey'di Ildfast Mørtel er en sementbasert tørrmørtel med høy varmebestandighet som benyttes til innmuring av røykrør, pussing av brannmur, murung av ildsteder, piper m.m. Til festing/liming av ildfaststein anbefales Hey'di Lim & Leire.

## Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende flater forvannes, men unngå vannfilm på overflaten når mørtelen påføres.

## Utblanding

Mindre mengder kan blandes for hånd. Større mengder blandes med drill og blandevisp, eventuelt i mørtelblander. Hell først rent vann i blandekaret, deretter Hey'di Ildfast Mørtel. Bruk maks 1,4 ltr til 4,5 kg mørtel. Bland til jevn, klumpfri masse, blandetid ca. 2 minutter.

## Bruksmåte

Hey'di Ildfast Mørtel legges ut, eller trekkes på med murskje, stål- eller trebrett. Legges på i min. 15 mm tykkelse. Utblandet masse må benyttes innen 1 time. Ikke spe på med mer vann når mørtelen begynner å størkne. Ikke påfør mørtelen i temperaturer under +6 °C. Hey'di Ildfast Mørtel bør herde i noen dager før ildstedet tas i bruk. Redskap rengjøres med vann.

## EGENSKAPER

---

Sementbasert tørrmørtel

---

Brukes utenfor ildstedet

---

## Tørketid

1-5 timer avhengig av temperatur og underlag.

## Forbruk

1 kg mørtel gir ca. 0,8 ltr ferdig masse.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

## Pakning

4,5 kg pose og 12,5 kg sekk.



## PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

# HEY'DI ILDFAST MØRTEL

Tørrmørtel til innmuring av røykrør, pussing av brannmur og muring av ildsteder, piper m.m.

### TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Vanntilsetning:	maks 1,4 ltr/4,5 kg
Temperaturbestandighet:	Maks 600 °C
Største kornstørrelse:	1 mm
Brukstid:	ca. 1 time
Trykkfasthet 1 døgn:	4-6 MPa
Trykkfasthet 28 døgn:	12-15 MPa
Lagring:	Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

### PRODUKTKODER:

Varenummer:	
	4,5 kg: 1401
	12,5 kg: 141
GTIN nummer:	
	4,5 kg: 7054150014014
	12,5 kg: 7054150001410
NOBB nummer:	
	4,5 kg: 43195755
	12,5 kg: 30160238
PR-nummer:	23539
Revisjonsdato:	14.08.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.