

# LIM OG KITT KLEBEASFALT



SfB: Gf 1 (18)  
Gruppe 1025  
Januar 2004



## Icopal Taklim

### Anvendelse:

Ideell til tverrskjører på Icopal TopSafe samt til Icopal asfalt takbelegg. Brukes også til detaljer ved takshingel, diverse inntekkinger og mindre reparasjoner. Fester godt til de fleste underlag og tørker hurtig. Icopal taklim er bestandig mot gjennomgroing av planterøtter.

### Materialer

Bitumen tilsatt lettflyktig løsningsmiddel og SBS polymer.

### Bruerveiledning

Underlaget må være rengjort. Påfør lim i tilstrekkelig mengde (se leggeveiledning for de forskjellige produkter), legg overliggende belegg over og trakk godt til. Kan også brukes på fuktig underlag.

Leveres i à 0,3 liter patroner beregnet til fugepistol.

## Størst på tak – og vel så det.



## Icopal as

Postboks 55, 1472 Fjellhamar

Telefon 67 97 90 00

Telefax 67 90 58 77

E-post: [icopalservice.no@icopal.com](mailto:icopalservice.no@icopal.com)

[www.icopal.no](http://www.icopal.no)



### Icopal lim

#### Anvendelse

Brukes til klebing av omlegg ved tekkinger med asfalt takbelegg, til detaljer ved takshingel, inntekkinger av piper og gjennomføringer samt til mindre reparasjonsarbeider. Icopal lim er bestandig mot gjennomgroing av planterøtter.

#### Materialer

Bitumen tilsatt lettflyktig løsningsmiddel og mineralfibre.

#### Bruerveiledning

Underlaget må være rengjort. Kan også brukes på fuktig underlag. Icopal lim påføres lettest med en sparkel.

Forbruk: ca. 1 ltr. pr. m<sup>2</sup>.

Leveres i 1 ltr. bokser eller 3 liter spann.



### Icopal kitt

#### Anvendelse

Brukes til utbedring av småskader på asfalt takbelegg og til tetting rundt piper, ventiler og andre gjennomføringer. Kan også brukes til utbedring av små sprekker og sår i mur og betong som ikke skal males eller pusses. Icopalkitt er bestandig mot gjennomgroing av planterøtter.

#### Materialer

Bitumen tilsatt mineralfibre og flyktig løsningsmiddel.

#### Bruerveiledning

Underlaget må være rengjort. Kittet påføres lettest med sparkel eller kniv, og kan legges på i tykke lag uten å sige. Kan også brukes på fuktig underlag.

Leveres i 1 ltr. bokser eller 3 liter spann.



### Icopal klebeasfalt

#### Anvendelse

Brukes til helklebing av asfalt takbelegg, klebing av isolasjonsmaterialer o.l.

#### Materialer

Ren bitumen i fast form, også kalt "varmasfalt".

#### Bruerveiledning

Klebeasfalt hugges i mindre stykker og smeltes i asfaltgryte. Når asfalten har nådd en temperatur av ca. 200°C er den lettflytende og ferdig til bruk. Betong og lettbetong må primes med en asfaltoppløsning, f.eks Icopal tak- og murimpregnering som må være helt tørr før klebing med klebeasfalt.

Leveres i blokker à 20 kg.

**Produktdatablad og HMS-datablad for produktene sendes ved henvendelse til vår adresse.**