

Mapetard Form

Overflateretarder for frilegging



BESKRIVELSE

Mapetard Form er en hurtigtørkende formretarder for frilegging av betong.

Mapetard Form består av sterke retardere, og inneholder hvitt fargestoff slik at man lett kan kontrollere hvor tykt man påfører, og at man smører jevnt over hele formen. Dessuten inneholder **Mapetard Form** denaturert sprit og vann som løsningsmidler.

TEKNISKE EGENSKAPER

Mapetard Form hindrer det ytterste sjiktet av betongen inn mot formen i å herde.

Ved avforming vil formen slippe lett og det uherdede sjiktet kan vaskes av betongens overflate.

Mapetard Form kan benyttes både ved elementer og plass-støpt betong, på horisontale og vertikale flater.

Mapetard Form vil i kontakt med fersk betong bli oppløst i betongmassen i et sjikt på 5 - 15 mm avhengig av påført mengde. Dette sjiktet vil da ikke være avbundet når resten av betongen er herdet.

Man kan derfor vaske vekk mørtelen og dermed oppnå at tilslaget frilegges. Samtidig vil eventuelle rester av betong på formen være lett å fjerne.

BRUKSANVISNING

Produktet strykes eller rulles på formen med vanlig kost eller rull. Tykkelsen på det påførte laget skal normalt være som en lakk, men kan tilpasses etter hvor tykt sjikt man ønsker å frilegge.

Mapetard Form inneholder hvitt fargestoff slik at man lett kan kontrollere hvor tykt man påfører, og at man smører jevnt over hele formen.

Mapetard Form tørker ut på ca. 20 minutter.

Når den er tørr kan betongen eller et sjikt av spesiell steinrik mørtel plasseres i formen.

Når betongen er herdet kan betongelementet avformes og vaskes. Normalt forbruk er ca 0,1 kg/m².

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Mapetard Form må rystes eller omrøres før bruk.

Står produktet i åpen emballasje vil det tørke ut i løpet av kort tid.

EMBALLASJE

Mapetard Form leveres i 10 og 25 liters kanner.

LAGRING

Produktet må oppbevares ved temperaturer mellom +8°C og +35°C. I lukket emballasje bevarer produktet sine egenskaper i minst 12 måneder. Hvis produktet utsettes for direkte sollys, kan det føre til variasjoner i fargetonen uten at dette påvirker egenskapene til produktet.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no
ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Alle relevante referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og fra www.mapei.no

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTBSKRIVELSE

Form:	væske
Farge:	hvit
Viskositet:	lettflytende
Tørrestoffinnhold, %:	24,0 ± 1,2
Spesifikk vekt, g/cm³:	1,00 ± 0,02
pH:	9 ± 1