



TRANS^{CLEAR}

Krystallklar elastisk fugemasse

- Næringsmiddelgodkjent og tilfredsstillende BREEAM-NORs emisjonskrav
- Gift- og luktfri, inneholder ikke ftalater, isocyanater eller skadelige løsemidler
- Herder raskt, selv på våte overflater
- Tåler å fryse og tine gjentatte ganger i patron uten å miste egenskaper
- Minimal krymp, overmalbar og meget aldringsbestandig
- Etterlater ikke skjolder eller flekker på naturstein, marmor, skifer, granitt, etc.



P R O F E S S I O N A L



EGENSKAPER

TRANS CLEAR er en krystallklar elastisk fugemasse med høy limstyrke, selv på fuktige overflater. Den inneholder ingen skadelige løsemidler, ftalater eller isocyanater, og tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR. I tillegg er den næringsmiddelgodkjent og har god motstand mot kjemikalier, sopp og bakterier, noe som gjør den trygg i bruk på bl.a. kjøkken og bad. TRANS CLEAR er det foretrukne valget når det er behov en 100 % gjennomiktig tettemasse. Den tetter mellomrom, hjørner og overganger uten å synes. Ideell på steder hvor det er materialene som skal fremheves. Den vil ikke forårsake korrosjon på metall/aluminium eller smitte farge over på porøse underlag som marmor, skifer, granitt etc. TRANS CLEAR bør ikke eksponeres for mye direkte UV-stråling. Dette kan skade overflaten ødelegge for den transparente egenskapen. Den tåler å fryse og tine gjentatte ganger i sin forpakning uten å miste sine egenskaper, noe som gjør at den trygt kan oppbevares i håndverkerbilen eller i garasjen når som helst på året.

DOKUMENTASJON

Emicode EC1+, A20 sjekklister, HEA9 skjema, Svanen egenerklæring, DOP - Ytelseserklæring, BVD3

Dokumentasjonen er tilgjengelig på relektaibutikk.no

KJEMIKALIEMOTSTAND

God: vann, saltvann, olje, lut, alifatiske løsemidler, fett, fortynnede organiske syrer

Moderat: estere, ketoner, aromater, drivstoff

Dårlig: konsentrert syre, klorholdige løsemidler, klorvann

BRUKSANVISNING

Se egen side med [bruksanvisning](#) for fugemasser.

Vi anbefaler at du leser denne for å oppnå beste resultat ved bruk og for unngå eventuelle bruksfeil.

TRANS CLEAR må ikke overeksponeres for UV-stråler (direkte sollys). Dette kan skade fugemassen.

TEKNISK INFORMASJON

Base: MS Polymer

Shore: A 40

Elastisitet: ISO 11600 F 20 % HM E

Forlengelse ved brudd: > 350 % DIN 53504

Hinnedannelse: 5 minutter

(ved 23 °C og 50 % luftfuktighet)

Herdetid: 4 mm = 24 timer. 5 mm = 48 timer. 8 mm = 72 timer (ved 23 °C og 50 % luftfuktighet)

Påføringstemperatur: (kan påføres i minusgrader, men vil da kun fungere som tettemasse og herdes fullt ut ved plussgrader) +5 til +40 °C

Strekfasthet: 220 N/cm²

Klebefri: 40 minutter (ved 23 °C og 50 % luftfuktighet)

E-modulus: 100 % 1,90 mPa

Temperaturstabilitet: -30 °C til +95 °C
(155 °C i maks 30 min)

Oppbevaring og holdbarhet: Tørt og kjølig, 15 måneder i uåpnet forpakning

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr.	NOBB-nr.
100 ml tube	T539505	1800118	9511355	52117478
310 ml patron	T539506	1804234	9511407	24021891
600 ml pølse	T539508	1805148	1359183	60172482

BRUKSOMRÅDER

TRANS CLEAR kan brukes til fuging, tetting og liming. Den hefter på nær sagt alle overflater som f.eks. fliser, betong, metal, tre, stein og syntetiske materialer. Den er ideell for estetisk fuger. Fuger som er eksponert for direkte UV-stråler risikerer misfarging og skade på fugen, spesielt hvis fugen er mindre enn 2 mm tykk. Ved fuging inn mot glass kan refleksjoner fra sola mangedobles, og gi langt større UV-eksponering enn fugemassen tåler, noe som fører til at fugemassen blir skadet. Dette gjelder både på utsiden og innsiden av glasset. TRANS CLEAR har begrenset hefteevne på fete tresorter, trykkimpregnert tre, PP- og PE-plast, bitumen og silikon. Til bevegesfuger rundt dør og vindu anbefales en mer elastisk fugemasse som f.eks. X-SEAL eller XEALPRO. For mer krevende liming/bygging anbefales TEC7 eller X-TACK. På utvendig glass som kan bli varme anbefales TEC7 eller XEALPRO. Transparent dersom det er krav til transparente fuger.

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relekta's tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjonen. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.