

Beckers



Våtrumstäck

Produkttype:

Våtrumstäck er en halvblank, vannfortynnbar akrylatsampolymer lateksmaling til vegger og tak i bad- og dusjrom, hygienerom, på sykehus osv. Den inngår i våtromssystem som er godkjent av Norsk byggforsknings institutt.

Bruksområder:

Takket være systemets meget gode vannbestandighet, smussavvisende overflate og porefrihet, er det meget velegnet til bruk i våtrom som et alternativ til fliser og vinylbelegg. Også velegnet til bruk i hygienerom på sykehus og innen næringsmiddelindustrien.

Spesielle egenskaper:

Våtromssystemet oppfyller kravene som stilles i SS 92 36 01, som f.eks. vanntetthet etter riper og skraper (SS 92 36 12), Vanntetthet etter dra- og skyvepåvirkning (SS 92 36 15 og 92 36 16), krav til rengjøring (SS 92 36 14), muggresistens (SS 92 36 13).



TEKNISK INNFORMASJON

Bindemiddel:	Akrylat sampolymer lateks.	Tørketid:	Støvtørr etter ca. 2 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.
Tynner:	Vann.	Glans:	Halvblank, ca. 55 glansenheter.
Materialforbruk:	Ca. 7 kvm/liter og behandling.	Vaskbarhet:	>15 000 sykler, grad 3.
Verktøy:	Pensel, rull eller sprøyte.	Fargeutvalg:	Inngår i Beckers brekkesystem, hvit og NCS S 0502-Y.
Rengjøring av verktøy:	Vann.	Brannfareklasse:	Ikke brannfarlig vare.
Overmalingsbar:	Overmalingsbar etter ca. 3 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet. Vent minst en uke før overflaten spyles med vann.	Lagring:	Oppbevares frostfritt.

Våtrumstäck

FORBEHANDLING

Overflatene skal være rene og tørre. Før grunning og liming av vev skal sugende overflater forlimes med Våtrumsgrund fortynnet med vann i forholdet 1:1. **Puss, betong, gipsplater:** utfylling, flekk- og helsparkling skal gjøres med Breplasta LW eller Beckers Våtrumsspackel. **Tidligere malte overflater:** Rengjør med Målartvätt. Blanke overflater bør mattes ned med et middels grovt slipepapir. Merk at gammel lateksmaling kan løses opp av Våtrumstäck, derfor skal den alltid grunnes først med Våtrumsgrund. **Vinyltapeter:** Spaltbare vinyltapeter rives ned. På vinyltapeter som ikke lar seg rive ned, fjernes løst materiale og ujevnheter sparkles ut. Rengjør overflaten med Rødsprit.

BEHANDLING

Ulik klasseinndeling krever ulike malingsystem. **Klasse VT (vanntett):** Her inngår alltid våtromsvev. Vevet limes og grunnes med Våtrumsgrund. Grunningen kan gjøres når limet har satt seg. Beskytt hendene med bomullshansker, Våtroms-malingen kan være vanskelig å vaske bort. Ferdigmal 2 ganger med Våtrumstäck. Det finnes flere godkjente systemer for ulike vevkvaliteter. **Klasse VA (vannavvisende):** Grunn med Våtrumsgrund og ferdigmal 2 ganger med Våtrumstäck. Det finnes flere godkjente systemer, både med og uten vev. **Sparkling og reparasjoner:** Kun Breplasta LW eller Beckers Våtrumsspackel kan benyttes. **Fortynning:** Skal normalt ikke tynnes ut. Malingen kan spes med vann. **Påføring:** Pensel, rull eller sprøyte. **Rengjøring:** Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer belastningen på renseanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall.

OBS!

Mal aldri på overflater som har en lavere temperatur enn +10 C. Ved maling med Våtrumstäck skal man ikke benytte samme rull som tidligere er benyttet til malingen med Våtrumsgrund. Årsaken er at det er meget vanskelig å rengjøre en rull fullstendig som er benyttet til Våtrumsgrund og at små mengder Våtrumsgrund kan misfarge Våtrumstäck. Ved overmaling med Våtrumstäck på vanlig lateksmaling kan det finnes risiko for oppløsning. En isolering av overflaten med Våtrumsgrund (også fortynnet 1:1 med vann) er tilstrekkelig. For å oppnå godkjente malingsystemer, både Klasse VT og VA, må kun angitt materiale benyttes.