

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI TETT I TOPPEN

Fargeløs væske til tetting og støvbinding av betong og sementbaserte overflater.

Beskrivelse

Hey'di Tett i Toppen er en fargeløs tettevæske på basis av silikatforbindelser (vannglass). Benyttes til tetting av betongoverflater, og til støvbinding og forsterkning av alle sementbaserte underlag og kalkpuss. Hey'di Tett i Toppen trenger inn i underlaget og reagerer med frie alkalier i porevannet i betongen. Det krystalliserer ved at det dannes kalsiumsilikater (gel) som tetter og forsterker betongen, uten at betongens diffusjonsegenskaper endres. *NB! Kan ikke brukes på tegl og steinmaterialer.*

Bruksområder

Betong- og pussoverflater i bygg og anlegg, sementbaserte slitelag, sparkelmasser m.m. Laveste anvendelsestemperatur er +5 °C.

Forarbeid

Overflaten må være ubehandlet, tidligere overflatebehandling for eksempel maling, må fjernes. Større sår og sprekker i underlaget bør utbedres med Hey'dis sementbaserte tettningsprodukter eller ved injeksjon. Glass, glasserte fliser og aluminium bør tildekkes før behandling utføres. Sterkt sugende underlag bør forbehandles med Hey'di Tett i Toppen tyntet med vann i forhold 1 del Hey'di Tett i Toppen : 4 deler vann. Forbehandling må ha trukket ned i underlaget før første ufortynnede strøk Hey'di Tett i Toppen påføres.

Bruksmåte - Vegg

Hey'di Tett i Toppen påføres med rull, kost eller dusjes på med lavtrykkssprøyte i to omganger med ca. 1 døgns opphold mellom påføringene.

Bruksmåte - Betonggulv og sparkelmasser

Påfør Hey'di Tett i Toppen med svaber, kost eller nal i rikelig mengde, og fordel væsken kontinuerlig slik at det ikke blir liggende dammer på overflaten. 2. strøk påføres på samme måte når 1. strøk har trukket ned i underlaget. Bruksmåten er tilsvarende ved forsterkning av overflaten på sparkelmasser. Verktøy rengjøres med rent vann og eventuelt litt såpe.

Lekkasjetetting/membran

Ved større lekkasjeproblemer kan Hey'di Tett i Toppen benyttes i kombinasjon med Hey'di K11, ved større vanntrykk benyttes Hey'di Spesial. Hey'di Tett i Toppen erstatter ikke vanlige terrassemembraner. Mer opplysninger på www.heydi.no

Tørketid

Gulv kan utsettes for lett gangtrafikk etter ca. 1 time, sementbasert overflatebehandling kan normalt skje dagen etter, maling må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Forbruk

Forbruk varierer fra underlag til underlag 1 liter dekker fra 2 til 7 m² pr. strøk.

Lagring

Lagres frostfritt, tilnærmet ubegrenset lagringstid.

Pakning

1 liter flaske og 2,5 liter kanne.



TEKNISKE DATA

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

1 ltr: 271
2,5 ltr: 267

GTIN nr:

1 ltr: 7054150002714
2,5 ltr: 7054150002677

Nobb nr:

1 ltr: 30160865
2,5 ltr: 30160873

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Revisjonsdato: 12.06.15



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.