



Eik Animoso

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10139288 (EBG84KMD)	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	4-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Animoso	Antall bord med delt toppsjikt	0	Brannklasse	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Gyldne gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Plank 14mm Plank Fiskeben Click 138	Stil	Rustic	Innhold av pentachlorophenol (PCP)	NPD
Format	14mm Plank Fiskeben Click 138, A-stav	m² per pakke	0,95	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	14 x 138 x 690 mm	Antall bord pr. pakke	10	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	10,785	Varme gjennomgang W/(m²*K)	0,143
Kjernemateriale	HDF / Gran	m² pr. palle	46,55	Varme motstand (m²*K)/W	0,098
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	49	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	528,465	Slipe motstand	USRV 45
Overflatebehandling	Live Natural olje	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	56478656
Farge		FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580213758



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.