



weber REP 65 reparasjonsmørtel

- For betongkvalitet B35 og høyere
- Fiberforsterket
- For innvendig og utvendig bruk

Beskrivelse

weber REP 65 Reparasjonsmørtel er en polymermodifisert, sementbasert reparasjonsmørtel med plastfiber for betongreparasjon uten forskaling. Den blandes med vann og gir en brukklar mørtel med god holdbarhet, høy vedheft og bestandighet.

Bruksområde

weber REP 65 Reparasjonsmørtel benyttes ved reparasjon av betong, både utendørs og innendørs. Beregnet for reparasjon av betong uten forskaling i lagtykkelser 5-50 mm. Ved små flater kan større tykkelser påføres. Ved ekstra dype sår, påføres mørtelen i flere lag. Ved reparasjon av horisontale flater eller flater med horisontal støtte, kan weber REP 65 Reparasjonsmørtel påføres i ett lag. Inneholder plastfiber for å minske risikoen for sprekker. weber REP 65 Reparasjonsmørtel er beregnet for reparasjon av betong med høy trykfasthet (B35 og høyere). Ved reparasjon av betong med lavere fasthet benyttes weber REP 25 Reparasjonsmørtel eller weber REP 45 Reparasjonsmørtel. weber REP 65 Reparasjonsmørtel inngår i Webers system for betongreparasjoner.

Type underlag

- Betong
- Mineralsk underlag
- Tegl
- Stål
- Naturstein

Forbehandling

Løse, porøse og fete forurensninger som oppsprukket betong, formolje og maling fjernes med sandblåsing, stålborste, prikkhammer, høytrykksspyler eller andre metoder. Glatte og slette overflater rubbes opp. For betong med armeringsstål skal karbonatisert betong fjernes. Karbonatiseringen kontrolleres med å påføre en fenolftalein-løsning. Hvis betongen blir kraftig rødfarget er den ikke karbonatisert. Armeringsstål rengjøres mekanisk og betongrester og rust fjernes med stålborste eller sandblåsing. På den blottlagte betongoverflaten skal det ikke forekomme sprekker, støv eller dårlig betong. Rengjøringen bør utføres med forsiktighet slik at ingen nye skader oppstår. Kantene mellom reparasjonsområde og uskadet overflate bør ikke gå ned mot null. Kantene skal hvis mulig gjøres vinkelrette. Underlaget forvannes så det blir svakt sugende og grunningen weber REP 05 Heftbro pensles på og arbeides grundig inn i underlaget. Utfør ikke reparasjoner hvis temperaturer under +5 °C kan forventes de nærmeste 24 timene.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	Ca. 20 kg weber REP 65 Reparasjonsmørtel pr. m ² og 10 mm tykkelse.
Sjikttykkelse	5-50 mm
Maksimum sjikttykkelse	50 mm
Vannbehov	13-15% 2,6 - 3,0 liter/20 kg sekk
Brukstid	Ca. 60 min.
Begynner å herde	ca 4 timer
Bindemiddel	Anleggssement
Fiber	Ja
Tilslag	Natursand 0-2 mm
Tilsetningsstoff	Polypropylenfiber
Vedheftstyrke	> 1,5 MPa (mot betong)
Trykfasthet 7 døgn	> 25 MPa
Trykfasthet 28 døgn	> 50 MPa
Frostbestandig	Ja, i ht SS 1372 44 1A. Meget god.
Vannnett	Ja, i ht SS 137214
Vann-sement forhold (VCT)	0,40
Lagring	12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer	91247

Blanding

Blandes maskinelt (bormaskin med visp eller betongblander) i ca. 5 minutter med ca. 2,6-3,0 liter vann/20 kg weber REP 65 Reparasjonsmørtel, som gir ca. 14 liter brukklar reparasjonsmørtel. Bland pulveret i vannet. Blandes ikke mørtelen maskinelt kan bl.a. frostbestandigheten påvirkes negativt.

Utførelse

weber REP 65 Reparasjonsmørtel påføres når weber REP 05 Heftbro har stivnet noe, men ikke tørket (vått i vått). weber REP 65 Reparasjonsmørtel påføres med egnet verktøy og bygges opp til ønsket tykkelse. Ved større reparasjoner påføres neste lag tidligst når det første har begynt å stivne. På horisontale flater kan weber REP 65 Reparasjonsmørtel påføres i tykkelser opp til ca. 50 mm. Unngå rask uttørring. Etter vann i minst 3-4 døgn eller dekk til med plast. Deretter bør overflaten behandles med weber Krympspærre for å minske risikoen for sprekker. NB! Ved lavere temperaturer enn +5 °C stopper fasthetsutviklingen kraftig opp. Ved risiko for lave temperaturer de første døgnene og tiltak som innkledning eller oppvarming av konstruksjon ikke er utført, frarådes det derfor å benytte produktet.

Etterbehandling

Unngå rask uttørking pga sol, vind, varmestråling, etc. Ved risiko for rask uttørking anbefales spesiell beskyttelse. Plastfolie kan benyttes, alternativt ettervanning. Deretter bør ytterflaten behandles med Weber Krympspærre for å minske risikoen for sprekker. Hvis det er visuelle krav påføres til slutt maling beregnet for betong. weber REP 990 (fleksibel slemmemasse) kan også benyttes.

Sikkerhetsinformasjon

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.