

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- Til bruk på eksosanlegg, motorer og andre områder som utsettes for høye temperaturer
- På stålkonstruksjoner, støpejern og sveisede områder, maskiner, piper etc.
- Kan brukes både innendørs og utendørs

BESKRIVELSE

- Varmebestandig spraymaling
- Ideell som korrosjonsbeskyttelse av varmesystemer, ovner, kjeler etc.
- Hurtigtørkende

FORDELER

- Varmebestandig:
 - Opp til 500°C over en lengre periode
 - Opp til 600°C i en periode på 15 min.
 - Opp til 650°C i en periode på 5 min.
- Effekten vil være avhengig av påføring og type overflate

TEKNISKE DATA

- | | | | |
|--------------------|-----------------|--|----------|
| • Basis: | Silikon-harpiks | • Tørketid @ 20°C: | |
| • Anbefalt max TFT | 30-50 µm | • Støvtørr | 10 min. |
| • Farge: | Sort | • Berøringstørr | 30 min. |
| • Overflate | Silkematt | • Fullt herdet | 12 timer |
| • Emballasje | Spray 500 ml | Normal tørketid er avhengig av vær, temperatur og påføringstykkelser | |

OVERFLATEBEHANDLING

Overflaten må være tørr og fri for fett og andre avfallsstoffer. All underliggende maling eller grunning må være påført korrekt, og ha herdet fullt ut.

PÅFØRING

Luftfuktigheten må være over duggpunkt, det må ikke komme kondens på den malte flaten mens malingen fortsatt er våt.



LAGRING

Lagres tørt og kjølig, ikke i direkte sollys. Lagringstid er 24 måneder i original, uåpnet emballasje.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.econline.no.

PR-nr: 85214

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.
--