



HEY'DI RÅSTERK GULVMALING

Råsterk maling til industri, verksted, garasje og bolig.





HEY'DI RÅSTERK GULVMALING

Råsterk maling til industrigulv og garasje.

1-komponent Epoxymaling.

Hey'di Råsterk Gulvmaling er vannbasert enkomponent maling for betonggulv på basis av epoxyforsterket akrylemulsjon. Benyttes til Industri- og lagergulv, garasjer, verksteder, kjellergulv, vaskerom.

Pakning: 2,5 og 12 liter spann.



SE FILMEN!

Bruk mobilen eller se filmen på heydi.no/film. Skann denne koden med mobilen din og se den direkte på telefonen.

HEY'DI RÅSTERK GULVMALING



3

Slip gulvet med egnet verktoy




4

Rengjør overflaten



5

Påfør 1. strøk gulvmaling



6

Påfør malingen med rull



7

??? kant kan males med kost



4

Overganger pensles med kost



8

Gulvmalingen dekker meget godt



5

Bruk godt med maling på rullen



6

???



8

Sand kan tilsettes for sklisikker overflate



9

Fortsett til hele gulvet er ferdig



Se vår brosjyre
"Hey'di Rett og slett"
for mer utfyllende informasjon om hvordan man
bygger golv med støpe-
og avrettingsmasser.

HEY'DI RÅSTERK GULVMALING

Beskrivelse og egenskaper.

Hey'di Råsterk Gulvmaling er vannbasert enkomponent maling for betonggulv på basis av epoxy-forsterket akrylemulsjon.

Bruksområder.

Industri- og lagergulv, garasjer, verksteder, kjellergulv, vaskerom.

Forarbeid.

Overflaten må være tørr, ren og støvfri, fri for olje og fett. Sement-hud på ny stålglattet betong skal fjernes mekanisk eller med syrevask (10 % saltsyre).

Utblending - Bruksmåte.

Omrør maling før påføring. Påføring foretas med kost, rull eller sprøyte. Normalt er 2 strøk tilstrekkelig, ved store belastninger anbefales 3 strøk. Den svake ammoniakklukten blir borte etter kort tid. For å oppnå sklisikker overflate kan tilsettes 4 dl tørr kvartssand (kornstørrelse 0,5 - 1mm) til 2,5 liter Hey'di Råsterk Gulvmaling.

Forbruk

1 liter dekker 5-8m² pr. strøk. Støvtørr: Etter ca. 2 timer. Opphold mellom strøkene: Min. 4 timer - maks. 3 døgn ved +20°C. Full herding: Etter 7 døgn. Rengjøring av redskap: Lunket vann, evt. med såpe.

Viktig!

- Hey'di Råsterk Gulvmaling kan benyttes på tidligere malte flater uten "koking". For å oppnå god heft bør slike flater mattes eller ripes opp.
- For å oppnå sklisikker overflate kan det i 1. strøk tilsettes ca. 4 dl tørr kvartssand (kornstørrelse ca. 1 mm) til 2,5 liter Hey'di Råsterk Gulvmaling. Malingen tilsatt sand bør helles ut på gulvet og fordeles med rull.
- Temperatur ved påføring bør være +10 til +20°C. Lavest påføringstemperatur +5°C. Vær oppmerksom på at oppgitte tider for tørking og herding øker jo lavere temperaturen er.



Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00. Faks: (+47) 63 86 88 01
E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no