

## FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

### Produkt

# Mataki Takfot og møneplate

### Produktbeskrivelse

#### Bruksområde

Mataki Takfot og møneplater benyttes sammen med Mataki Takshingel. Fungerer både som fotplater for nederste shingelrad, eller som møneplater på takmønnet.

#### Beskrivelse

Sterk

Mataki Takshingel er produsert av SBS-elastomatasfalt; et materiale med egenskaper som er overlegen alle andre takmaterialer.

Mataki Takshingel har en svært høy fleksibilitet og rivestyrke; egenskaper man setter spesielt stor pris på når kanter, utsparinger og utspring skal monteres.

#### Tåler kulde

Mataki Takshingel er utviklet for nordisk klima, og er derfor svært kuldeelastisk. SBS-asfalten gjør shingelen mer smidig ved lave temperaturer.

#### Hard skiferoverflate

Den harde skiferoverflaten gir taket lang levetid ved at både overflatebelegget og fargene har svært god holdbarhet. Den ru overflaten holder snøen på taket og behovet for snøfangere vil dermed begrenses.

#### Selvklebende

Ingen folieavrivning betyr mindre og enklere arbeid, og ikke minst betydelig mindre avfall. Det sterke klebefeltet sikrer tett tak gjennom mange år.

#### 30-års garanti

Mange års erfaring viser at Mataki Takshingel gir et tett og vedlikeholdsfritt tak. Mataki Takshingel er testet av Sintef Byggforsk, og har Teknisk Godkjenning. Mataki Takshingel er et "gjør det selv" produkt, legges raskt og greit med enkle verktøy.

### Anvisninger for drift og vedlikehold

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost.

NB! Ikke stålbørste!

#### Snømåking:

Unngå alle former for skader på belegget.

Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

## Ettersyn/kontroll

Kontroller minimum 1 gang pr. år. Spesielt på utsatte steder som avslutninger, overganger og gjennomføringer. Kontroller nøye for sprekkdannelser, lekkasjer og manglende klebing.

## Vedlikeholdsinstruks og intervall

Reparasjon:

Skader utbedres med lapp av Mataki Shingel. Manglende klebing sikres med Mataki Asfaltlim. NB! Overflatene skal rengjøres for løspartikler og skitt før man kleber på nytt materiale.

Utskiftning:

Ny takshingel kan legges på gammel shingel i henhold til gjeldende monteringsanvisning.

## Driftstekniske opplysninger

### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Materialets normale levetid er ca. 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.

## Kontaktinformasjon

**Nordic Waterproofing AS**

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no