



Robust Vanntett Mur

Vanntett, hurtigherdende slemming for tetting av alle typer mur- og betongkonstruksjoner som kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg mm. Benyttes på gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Til tetting både over og under bakken med negativt og positivt vanntrykk



Beskrivelse

Vanntett, hurtigherdende slemming for tetting av alle typer mur- og betongkonstruksjoner som kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg mm. Benyttes på gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Til tetting både over og under bakken med negativt og positivt vanntrykk inntil 1,5 bar.

Forarbeid

Alle lastbærende og støvfrie overflater som betong, alle typer murverk, lettklinker, kalksement puss, sement puss, syntetiske polymerpuss, og maling er egnede overflater. Alt løst materiale, mykt og oppsmuldet puss, samt skitt og avskallet maling må fjernes. Sår og skader må utbedres med Robust Gulv&Vegg eller Robust Mur&Pussmørtel før å jevne ut underlaget før slemmingen påføres. Overflaten forvannes før Robust Vanntett Mur påføres.

Utblanding

Et 15 kg spann skal blandes med ca. 3,6 liter rent vann. Utblanding foretas med drill og blandevisp. Hell først ca. 3/4 av vannet i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Bland først i ca. 30 sek mens den resterende vannmengden tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpfri masse som kan påføres med bredsparkel, glattebrett eller slemmekost. La blandingen hvile i ca. 3 min. før en siste utblanding foretas. Brukstilid utblandet masse er ca. 45 min, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte

Robust Vanntett Mur påføres for hånd eller med egnet pumpe/sprøyte. For hånd, påføres slemmingen med bredsparkel, glattebrett eller slemmekost i min. 2 lag. Det første laget må påføres i et jevnt sjikt på 1-2 mm uten luftbobler. Overflaten må tørke i ca. 2 timer før overflaten forvannes og 2. strøk påføres i 2-3mm tykkelse. Max tykkelse er 5 mm.

Forbruk

Forbruk: Ca. 1,7 kg/mm/m².
Volum: 10,5 liter/15kg.

Tørketid

Ca. 1 døgn, avhengig av herdeforholdene. Fersk masse må beskyttes mot for hurtig uttørring, samt mot ugunstige værforhold (regn, høye/lave temperaturer, frost etc.). Ikke utfør arbeidet i luft- og overflate-temperaturer på under +5°C eller over +30°C.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning:	ca. 3,6 liter pr. spann
Forbruk:	ca. 1,7 kg/mm/m ²
Uten vanntrykk:	3 mm: ca. 5kg/m ²
Med vanntrykk:	3-4 mm: ca. 5-6,7kg/m ²
Max lagtykkelse:	5 mm: ca. 8,3kg/m ²
Brukstilid:	ca. 45 min
Tørketid:	ca. 24 timer
Regntett:	ca. 90 min
Arbeidstemperatur:	+5°C til +30°C

Varedata

Emballasje/pall: 15 kg spann. 24 stk/pall.

Vare nr.:	100
Nobb nr.	52889143
Gtin:	7090040901002

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irriterende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen for arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019