

---

**BUTYRUB**

---

Dato: 24/01/07

Side 1 av 1

**Tekniske data**

Basis	Polybuten
Konsistens	Pastøs, tiksotropisk masse
Hinnedannelse	Innen 15 min. (20°C/65% R.H.)
Spesifikk tyngdekraft	1,70 g/ml
Varmefasthet	-20°C til +80°C

**Produkt**

Butyrub er en 1-komponents kvalitetstetningsmasse basert på polybuten.

**Egenskaper**

- Enkel å påføre
- Danner en elastisk, jevn overflate
- Kan overmales etter 24 timer
- Flekker ikke på porøse overflater
- Universelle klebeegenskaper

**Bruksområder**

- Alle skjøter med lite bevegelse (maks. 7%)
- Forsegrende tetningsmasse
- Glassarbeid i drivhus
- Skjøter mellom murstein og vindus- eller dør-rammer

**Emballasje**

*Farge:* Hvit, grå, brun, sort  
*Pakning:* patron 310 ml, på forespørsel: pølser 300 ml, 600 ml, spann 30 kg

**Holdbarhet**

12 mnd. i uåpnet pakning på en kjølig og tørr lagringsplass i temperaturer mellom +5°C og +25°

**Overflater**

*Type:* alle vanlige bygningsmateriell  
*Overflatetilstand:* ren, tørr, støv- og oljefri  
*Forarbeid:* sugende overflater må primes  
Vi anbefaler en innledende forenelighetstest.

**Størrelse på skjøter**

*Minimum bredde:* 5 mm  
*Maksimum bredde:* 20 mm  
*Minimum dybde:* 5 mm  
*Anbefaling:* dybde = bredde

**Påføring**

*Metode:* kittkniv/sparkel, manuell og pneumatisk fugepistol  
*Påføringstemperatur:* +1°C til +30°C  
*Rengjøring:* med white-spirit umiddelbart etter bruk  
*Sluttbearbeiding:* butyrub

**Helse- og sikkerhetsanbefaling**

Bruk vanlig industrihygiene.