
BUTYRUB

Dato: 24/01/07

Side 1 av 1

Tekniske data

Basis	Polybuten
Konsistens	Pastøs, tiksotropisk masse
Hinnedannelse	Innen 15 min. (20°C/65% R.H.)
Spesifikk tyngdekraft	1,70 g/ml
Varmefasthet	-20°C til +80°C

Produkt

Butyrub er en 1-komponents kvalitetstetningsmasse basert på polybuten.

Egenskaper

- Enkel å påføre
- Danner en elastisk, jevn overflate
- Kan overmales etter 24 timer
- Flekker ikke på porøse overflater
- Universelle klebeegenskaper

Bruksområder

- Alle skjøter med lite bevegelse (maks. 7%)
- Forsegkende tetningsmasse
- Glassarbeid i drivhus
- Skjøter mellom murstein og vindus- eller dør-rammer

Emballasje

Farge: Hvit, grå, brun, sort
Pakning: patron 310 ml, på forespørsel: pølser 300 ml, 600 ml, spenn 30 kg

Holdbarhet

12 mnd. i uåpnet pakning på en kjølig og tørr lagringsplass i temperaturer mellom +5°C og +25°

Overflater

Type: alle vanlige bygningsmateriell
Overflatetilstand: ren, tørr, støv- og oljefri
Forarbeid: sugende overflater må primes
Vi anbefaler en innledende forenelighetstest.

Størrelse på skjøter

Minimum bredde: 5 mm
Maksimum bredde: 20 mm
Minimum dybde: 5 mm
Anbefaling: dybde = bredde

Påføring

Metode: kittkniv/sparkel, manuell og pneumatisk fugepistol
Påføringstemperatur: +1°C til +30°C
Rengjøring: med white-spirit umiddelbart etter bruk
Sluttbearbeiding: butyrub

Helse- og sikkerhetsanbefaling

Bruk vanlig industrihygiene.