



Weber Industrimørtel HP Grov

- Hurtig belegging
- Høy styrke
- Hurtig belegging

Beskrivelse

Weber Industrimørtel HP grov er en tørrbetong basert på sement, fraksjonssand og tilsetningsstoffer. Mørtelen er svinnkompensert.

Bruksområde

Weber Industrimørtel HP Grov benyttes hovedsakelig til påstøp som krever tidlig belegging basert på selvtørking (lavt v/c), samt til påstøper og mindre støpearbeider som krever høy fasthet. Normale støpetykkelser er over 40 mm. Mørtelen er velegnet til falloppbygging. weber Industrimørtel HP Grov er også velegnet til alle slags støpearbeider hvor en eller flere av egenskapene høy fasthet, lavt svinn og større støpetykkelser er aktuelle.

Godt å vite før påføring

Verktøy rengjøres med vann.

Forbehandling

Underlaget rengjøres og eventuell skadet betong fjernes. Det benyttes weber REP 05 Heftbro (sementbasert) eller weber Epoxylim for å sikre god heft til underlaget. I begge tilfeller legges mørtelen ut vått i vått. Mørtelen støpes ut med tradisjonelt betongverktøy.

Blanding

Mørtelen blandes med rent vann. Det benyttes generelt minst mulig vann. Blandeutstyr: Tvangsblender.

Utførelse

Toppbelegg: Basert på selvtørking kan herdeplastbelegg legges etter ca. 1 døgn. Tidsbehov styres da av beleggets krav til trykkfasthet. Fasthetsutvikling er temperaturavhengig. Øvrige belegg kan legges avhengig av eventuelt lim sitt krav til pH i underlag.

Etterbehandling

Mørtelen beskyttes mot kraftig uttørking ved tildekking med plast. Plasten beholdes på fram til belegg skal legges.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	Ca. 22 kg/m ² og cm tykkelse
Minimum sjiktktykkelse	Ca. 4 cm
Maksimum sjiktktykkelse	Ca. 30 cm
Vannbehov	Bruk generelt minst mulig vann, maks. 42 liter pr. 500 kg storsekk (8,4 % av pulvervekt)
Påføringstemperatur	+5 til +35 °C
Brukstid	Ca. 30 min
Bindemiddel	Portlandsement
Tilslag	Natursand 0-4 mm, pukk 8-16 mm
Tilsetningsstoff	Plastiserende, stabiliserende, svinnkompenserende.
Trykkfasthet 1 døgn	> 25 MPa
Trykkfasthet 7 døgn	> 45 MPa
Trykkfasthet 28 døgn	> 55 MPa
Frostbestandig	Ja
Farge	Grå
Lagring	12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
PR-nummer	44231

Sikkerhetsinformasjon

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

