



HERNIA PVP VARIANT

TEKNISK DATABLAD

Version: 2015-11-18

PRODUKTBESKRIVELSE

Dispersjonslim på PVAc-basis.

BRUKSOMRÅDE

For oppsetting av glassfibervev, vinyltapeter med papirbakside, akryl- og vinylstrukturtapeter på underlag som gips-, spon- og halvharde plater, betong eller murpuss, papirtapeter, vinyltapet med papirbakside og malte underlag.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Forberedelser Gips-, spon- og halvharde plater. Lim hjørneremser over plateskjøter og i hjørnene. Sparkle, slip og forlim hjørneremser og spikerhull. Betong eller murpuss. Sparkle, slip og forlim. Papirtapeter. Fjern løstsittende tapet og skjær opp i hjørnene. Hull, hjørner og ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Vinyltapet med papirbakside. Løsne og riv bort overflaten. For øvrig samme som papirtapeter. Malte underlag. Slip og vask med malervask. Skyll med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnmalte overflater slipes. Forliming Bruk Hernia Vevlim PVP Variant fortynnet med 1 del vann. Oppsetting Glassfibervev Rull limet i ett jevnt skikt på underlaget. Påfør lim for 1-2 lengder. Monter tapeten mens limet fortsatt kleber. Sett lengden kant i kant eller overlapp og skjær rent med tapetkniv. Press fast tapeten nøye med plast eller stålsparkel. Der materialet skal skjæres, gjør fastpressingen så sent som mulig. Overmalbar etter ca 24 timer. Vinyltapeter med papirbakside, akryl- og vinyl-strukturtapeter Rull limet i ett jevnt skikt på tapetens bakside. Brett sammen lengden og la den ligge noen minutter. Oppsetting skjer normalt kant i kant. Presse fast tapeten nøye med plast eller stålsparkel. Til overlappsliming av vinyltapeter brukes Hernia Overlappslim 6230 eller med Hernia Våtromslim KP4. Følg materialprodusentens anvisninger.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helse- eller miljøfarlig. For ytterligere informasjon se HMS-sikkerhetsdatablad

PRODUKTBESKRIVELSE

Limtype	Enkellim
Bindemiddel	PVAc og stivelse
Løsemiddel	Vann

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



Konsistens	Tiksotropisk
Lagring	1 år i ubrutt forpakning
Påføringsutstyr	Rulle
Arbeidstemperatur	Ikke under +18°C
Rengjøringsmiddel	Verktøy rengjøres med lunkent vann. Limflekker fjernes med en fuktig til våt svamp før limet har tørket.
Farge	Hvit
Densitet	Ca 1,05 g/cm ³
Tørrstoffinnhold	16% ± 2 vekt-%
Limforbruk	3-5 m ² /liter avhengig av materialer og påføringsmetode
Fortynningsmiddel	Vann. Limet bør ikke fortynnes
Brannfarlig	Nei

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

