

HEY'DI KALKMALING

Vannnett, sementbasert dekorpuss for mur og betong.



Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Kalkmaling er en kalkbasert veggmalning med marmormel som fyllstoff. Hey'di Kalkmaling er en slagregnstett og diffusjonsåpen maling til overflatebehandling av mur og betong. Hey'di Kalkmaling blandes med vann og gir en dekorativ, slett og matt overflate med noe fargespill.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for gammel maling, løse partikler, støv, fett m.m. Til utbedring av sår og skader benyttes reparasjonsmørtel tilpasset underlaget. Overflaten forvannes, eller primes med ufortynnet Hey'di Primer Fasade.

Utblanding- Bruksmåte

Hey'di Kalkmaling blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med malerrull og pensel. Benytt 3,5 liter vann til 7 kilo pulver. La blandingen stå i 5-10 minutter før den røres opp på nytt. Blandingens skal være lett å påføre, men skal ikke renne. 1. strøk skal krysstrykes godt inn i overflaten. Påføres fra hjørne til hjørne og pass på og hele tiden påføre malingen "vått-i-vått". Siste påføring skal alltid påføres i samme retning. Det anbefales å røre om i malingen av og til. Utblandet maling må brukes innen ca. 1 døgn, dekk til spannet med lokk eller plastfolie ved lengre opphold. Neste strøk påføres når det foregående er overflatetørt. Anvendelsestemperaturen skal være på min. +10 °C, dette gjelder også underlaget. To strøk gir slagregnstett overflate.

EGENSKAPER

Kalkbasert veggmalning

Gir en matt overflate

Svanemerket produkt

Unngå å stryke Hey'di Kalkmaling på varm mur eller i sterkt solskinn. Ved påføring av flere strøk fuktes underlaget godt med vann før nytt strøk påføres. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Fuging

Hey'di Kalkmaling herder (karbonatiserer) ved hjelp av kulldioksyd i luften, følgelig må en behandlet flate beskyttes mot direkte regnbelastning i min. 2 døgn etter påføring.

Forbruk

0,2-0,3 kilo pr. m² pr. strøk.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

7 kilo spann.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI KALKMALING

Vanntett, sementbasert dekorpuss for mur og betong.

TEKNISKE DATA (20 %, 50 % RF):

Materialforbruk:	0,2-0,3 kg pr. m ²
Kornstørrelse (Dmax):	70µm
Brukstid:	2-4 timer
Vanntilsetning:	ca. 3,5 ltr/7 kg
Vanndamp diffusjon (0,5kg/m ²):	S ^d = 0,02m
Vanntetthet (etter NBI-29/1983):	Høy slagregnstetthet
Lagring:	24 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom
Forpakning:	7 kg spann

PRODUKTKODER:

Varenummer:	
Hvit:	3951
Lysgrå:	3952
Grå:	3953
GTIN nummer:	
Hvit:	7054150039512
Lysgrå:	7054150039529
Grå:	7054150039536
NOBB nummer:	
Hvit:	60027030
Lysgrå:	60027031
Grå:	60027032
PR-nummer:	
Revisjonsdato:	05.07.23

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.