LaDura Premium 12,5/15

Beskrivelse
Siniat Ladura Premium har en glassfiber- og trefiberforsterket gipskjerne som gir bedre brannbeskyttelse, økt styrke og slagfasthet. Platen har redusert vannabsorpsjon for bruk i våtrom.
Platen har forsenkede kartongkledde langsider og skårne kortsider.
Typemerking i henhold til EN-520: D F H1 I R

Bruk
LaDura Premium benyttes innendørs hvor det stilles store krav til styrke/stivhet og på skjermede uteområder.
LaDura Premium kan også benyttes som K2-60 vindsperreplate ved 2 lag 15 mm LaDura Premium plate

Produktdata og egenskaper		Enhet	
Bredde		mm	900/1200
Lengde		mm	Se produktoversikt
Tykkelse (nominell)		mm	12,5/15
Toleranser:	Bredde Lengde Tykkelse Rettvinkelhet – kortside Parallellitet - langkant	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 5 ± 0,5 ± 2 ± 0
Tetthet		kg/m³	ca. 1000
Vekt		kg/m²	12,5 mm: ca. 12,6 kg 15 mm: 15,1 kg
Reaksjon på brann			A2, s1, d0
Fuktinnhold ved 20 °C		vektprosent	ca. 0,6 - 1,0
Dampgjennomgangsmotstand Z		GPa s m² / kg	0,67
Diffusjonsmotstandsfaktor vanndamp		μ	10
Varmeledningsevne λ		W / (m·K)	0,28
Vannabsorpsjon etter 2 timer i vann		vektprosent	< 5
Makstemperatur - konstant		°C	45
Bøyefasthet: lengderetning tverretning lengderetning tverretning		N	12,5 mm ≥ 725 ≥ 300 15 mm ≥ 870 ≥ 360
Overflatehardhet (Brinell)		N / mm²	≥ 35
Farlige stoffer		EN 67/548 EWG	Ingen

MERK: Assistanse i forbindelse med tegninger, tekniske spørsmål og beregning av materialforbruk er kun veiledende. Siniat/Etex Nordic A/S frasier seg ethvert erstatningskrav for dette. Forbehold om trykkfeil.

Version: 03-2020

BMC www.bmc-norge.no
Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg
T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

etex building performance