

FLIKKMØRTEL

HURTIGHERDENDE MØRTEL TIL FLIKK- OG REPARASJONSARBEIDER

PRODUKTBESKRIVELSE

FLIKKMØRTEL benyttes til flikking, sparkling og reparasjon av mur og betong. Skjøtesparkling, tetting rundt rør og installasjoner. Finsparkling av mur og betong før annen overflatebehandling, flekksparkling av gulv før teppelegging.

BRUKSOMRÅDE

FLIKKMØRTEL er beregnet for flikking av betongkonstruksjoner innvendig og utvendig hvor rask fasthetsutvikling er ønskelig. Kombinasjon av de to bindestoffene sement og latex gjør at FLIKKMØRTEL hefter godt til underlaget.

FLIKKMØRTEL er ikke beregnet til bruk ved konstruktive reparasjoner.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Forarbeid

Løs betong og urenheter fjernes før mørtelen legges på. Betongflaten skal forvannes, men fritt vann må ikke forekomme når massen legges på.

Blanding

FLIKKMØRTEL kan blandes ved hjelp av drill og visp eller for hånd.

Vanntilsetning: ca. 0,4 liter pr. 3 kg spann. Blandes til en homogen masse i ca. 3 minutter, la massen hvile litt og visp opp igjen. FLIKKMØRTEL påføres med vanlig murerverktøy.

Produktet anvendes ved temperaturer over +5°C, og skal ikke utsettes for frost de første 48 timene.


Rengjøring

Produktet kan fjernes fra verktøy og utstyr med vann hvis dette gjøres umiddelbart etter utførelse. Dersom produktet har fått herde må det fjernes mekanisk.

FORBRUK

Ca. 1,9 kg. pr. liter ferdig masse.


Bruksområde:



Verktøy:



Påføringstemp.:



Blandingsforhold:



Verneutstyr:



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning:	0,4 l/3 kg spann
Materialforbruk:	1,9 kg/l
Brukstid:	ca. 20 min
Trykkfasthet:	ca. 30 MPa (28 døgn)
Brukstemperatur:	+5 °C til +30 °C
Emballasje:	3 kg plastspann

LAGRING

Beste bruksegenskaper innen 12 måneder fra produksjonsdato.

HELSE OG SIKKERHETSINFORMASJON

Produktet kan utløse en allergisk hudreaksjon, gi alvorlig øyeskade og kan forårsake irritasjon av luftveiene. Ved kontakt på hud og øyne, vask mye med såpe og vann. Det anbefales å bruke vernebriller, vernehansker, verneklær og maske, samt ta vanlige forhåndsregler for bruk av kjemikalier.

For ytterligere informasjon, vennligst se sikkerhetsdatabladet.

MAPEI-HJELPEN

For spørsmål og hjelp vedrørende bruk av våre produkter, kontakt Mapei-hjelpen på telefon; **08715** eller e-post; **teknisk@mapei.no**



MAPEI AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tlf: +47 62 97 20 00 • Faks: +47 62 97 20 99
post@mapei.no • www.mapei.no