



FUGESKUM CARE SEAL

TEKNISK DATABLAD

Version: 2022-05-02

PRODUKTBESKRIVELSE

CARE SEAL er et isocynatfritt fugeskum. Bra vedheft mot de fleste materialer. CARE SEAL har gode termiske og akustiske egenskaper. CARE SEAL får en meget uniform cellestruktur. CARE SEAL gir ingen kryp eller etterekspansjon. CARE SEAL har bedre UV-bestandighet enn vanlig PU-skum. CARE SEAL er helt fri for isocynater og vil derfor ikke avgi isocynater ved oppvarming eller brann. Beste skumresultat oppnåes ved lett fuktete flater på tre, betong, stein etc. På tette ikke sugende materialer skal flatene være tørre. Fugedybde på mer enn 7 cm må fylles i omganger (45 minutters ventetid mellom hvert lag).

BRUKSOMRÅDE

I FØRSTE REKKE DER DET KREVES ET MILJØVENNLIG SKUM. Fylling og isolering av hulrom mellom bygningsdeler. For tetting mellom karm/vegg ved montering av dører og vinduer, samt ved små åpninger i vegg og andre hulrom rør. Fester mot de fleste bygningsmaterialer men ikke silikon, teflon og polyetylen. Unnvik fete og støvete overflater

ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Rist flasken godt før bruk (minst 20 ganger). Fjern beskyttelseshetten og monter plastmunnstykket. Ventilen åpnes ved at den bøyes mot flasken. OBS! Ved påføring skal flasken holdes opp og ned. 2. Ca. 80 % av ønsket volum fylles med skum. Etter ca 1,5-2 timer kan overskuddet skjæres bort.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Ferdigherdet skum er helt harmløst, men under skumming frigjøres drivgass og det er derfor viktig og sørge for god ventilasjon. Bruk beskyttelsesbriller og vernehansker ved bruk. Trykkbeholderen må ikke utsettes for temperatur over +50°C. For mer informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBSKRIVELSE

Type:	1 komp. Silanterminert polymer
Farge:	Hvit.
Konsistens:	Fast skum.
Skinndannelse:	Overflatetørr etter 4-12 minutter
Herding/herdetid:	Ca 24 timer ved 20 mm fugebredde (+ 20°C og 65% RF).
Skjærbar:	Etter 60 minutter.
Arbeidstemperatur:	Minimum +5°C til +35°C. Ideell temperatur er +20°C. Skumflaskens temperatur bør være +20°C.
Krympning:	Ingen
Brandfarlig:	Ved skumming er drivgassen lettantennelig
Rengjøring:	Aceton. Herdet skum fjernes mekanisk.
Lagringstid:	12 måneder i uåpnet forpakning ved tørr og kjølig lagring. (+5°C til +25°C). Produksjonsdato er stemplet i bunn av forpakningen

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

