

Aquarelle gulv til våtrom

Teknisk datablad

	Standard	Aquarelle Floor	Aquarelle XL Floor
Klassifisering			
Produkttype	ISO 10582	Heterogent gulvbelegg	
Klassifisering for kommersielt miljø	ISO 10874	31 Moderate	33 Heavy
Klassifisering for industrimiljø	ISO 10874		42 Normal
Bindemiddel-innhold	ISO 10582	Type I	
Produktegenskaper			
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,35 mm	0,55 mm
Total tykkelse	EN ISO 24346	1,50 mm	2 mm
Total vekt	EN ISO 23997	2400 g/m²	3100 g/m²
Overflatebehandling		TopClean	PUR Aquafloor
Monteringsmetode		Hellimes	
Ytelse for CE-Merking			
CE-merking / DoP	EN 14041	0131-0043-DoP-2013-07	0007-0079-DoP-2024-10
Brannklassifisering	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
Antistatiske egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)	
Varmedledningsevne	EN ISO 10456	0,01 m²•K/W	0,02 m²•K/W
Sklihemmende egenskaper (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Tekniske egenskaper			
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm	
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Målt gjennomsnittssverdi : ≤ 0.40 %	Målt gjennomsnittssverdi : ≤ 0.10 %
Dimensjonsstabilitet etter varmpåkjønning	EN ISO 23999	≤ 8 mm	
Fargeekthet - lys	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	Utmerket motstand²	
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)	
Miljøegenskaper			
Resirkulerbar		Monteringskapp	
Resirkulert innhold		11,5 %	32 %
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		5,67 kg CO₂e /m²	
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 µg/m³	
Formaldehydutslipp	EN 717-1	E1	
Dimensjoner og designs			
Rull		Rull 2 m x 25 m	Rull 3 x 20 m Rull 4 x 20 m
Antall tilgjengelige design		18	10



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (16/09/2025). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.