

PRO 20DW - Winter Adhesive

Produktbeskrivelse

Trelim, Vinterlim PRO 20DW er et klart til bruk, ultra hurtigtørkende, PVAc-basert trelim, som kan brukes ned til minus 10 °C.

Egenskaper

- Enkel å bruke
- Hurtig tørking
- Høy heftestyrke
- Transparent etter tørking

Bruksområder

- Liming av alle vanlige treforbindelser
- Liming av papirprodukter
- Liming av tre, plate, sponplater, finér
- Monteringsliming av mykt tre
- Konstruksjonsliming som tappforbindelser, hull osv.




Spesifikasjoner

Kjemisk base	PVAc
Konsistens	Høyviskøs væske
Herdesystem	Fysisk tørking
Egenvekt	ca. 1,10 g/ml
Viskositet	6.000 mPa.s - 9.000 mPa.s
Åpen tid	ca. 5 minutter
Forbruk	80 - 140 g/m ² i full overflatebinding. 160 - 180 g/m ² i montering
Påføringstemperatur	-10°C - 30°C
Holdbarhetsklasse (EN 204)	D2
Min. filmdannende temperatur (MFFT)	6°C
pH-nivå	ca. 5
Presstrykk	1 kg/cm ² - 2 kg/cm ²
Pressetid	I det minste 30 minutter
tørrestoffinnhold	ca. 50%

Fotnote: fordampningstid, åpentid og herdehastighet kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag.

Overflater

- Underlagets tilstand
Materialene skal være flate og passe godt sammen, og være rene, tørre og frie for støv og fett.
- Klargjøring av overflate
Lett sliping eller sliping kan forbedre vedheftet.



PRO 20DW - Winter Adhesive

- Type underlag
Trelim, Vinterlim PRO 20DW har god vedheft til følgende underlag: mange ikke-porøse og porøse underlag som tre, kartong, laminat osv.... Vi anbefaler en forutgående vedheft og kompatibilitetstest på hver overflate.

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
Påfør limet med en fintannet kam eller pensel på ett av materialene som skal limes. Sett delene sammen og trykk i i det minste 30 minutter. Presstider: Hvis relevant. Herdetiden er sterkt avhengig av hvilken type tre som er brukt, temperaturen, mengden lim og porøsiteten til materialene som skal limes.
- Rengjøringsmetode
Før herding kan Trelim, Vinterlim PRO 20DW fjernes med vann fra ikke-porøse materialer eller verktøy. Herdet produkt kan bare fjernes mekanisk.
- Reparasjonsmetode
Reparasjon: med samme produkt.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Emballasje/Logistikk

Forpakning: Ulike størrelser tilgjengelig. Vennligst se produktkatalogen, Soudal-nettstedet eller en Soudal-representant.
Holdbarhetstid ved lagring: 24 måneder i uåpnet emballasje på et kjølig og tørt oppbevaringssted ved temperaturer mellom -33 °C og +30 °C

Kommentarer

- Ved liming av visse typer eik og tropisk tre kan det forekomme misfarging.
- Trelim, Vinterlim PRO 20DW bør ikke fortynnes.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta forhåndstest av applikasjon. Produsenten forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.