

FDV-DOKUMENTASJON

November 2025

Swisspearl Norge AS

Bygningsplater

1040

Swisspearl Zenor

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Swisspearl Zenor fasadeplate er en gjennomfarget sementkompositt plate som fremstilles av Portlandsement, uorganisk fillermateriale (marmorstøv) med armering av cellulosefibre, polypropylenfibre og vannavstøtende midler.

Platen tåler temperaturer opptil +150 grader Celsius, selv over lang tid.

Swisspearl har meget god motstandsevne mot svovelholdig luft og er UV-bestandig. Platen er ikke brennbar, frostsikker og tåler aggressive miljøer.

Brannklasse ?

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Overflaten vaskes med rent vann. 9,5% eddiksyre i vannet kan benyttes for vanskeligere flekker.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Fasadeplaten er overflatebehandlet og skal stå ubehandlet .

FDV-DOKUMENTASJON

November 2025

Swisspearl Norge AS		Bygningsplater	1040
Swisspearl Zenor			
4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER			
<u>Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger</u> Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 50 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for montering, drift og vedlikehold følges. <u>Garanti</u> Se egne bestemmelser <u>Fuktbestandighet</u> Produktet er fuktbestandig. <u>Renholdsvennlighet</u> «God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f. eks. en plan, glatt vaskbar overflate).			
5. MILJØPÅVIRKNING			
<u>Ressursutnyttelse</u> Produktet består av fornybare og ikke fornybare ressurser. <u>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</u> Foreligger ikke. <u>Emisjon</u> Se HMS-FAKTA.			
6. HMS-REFERANSER			
Fuktet støv virker irriterende på slimhinnene, øynene og/eller hud. Bruk vernebriller, støvmaske og avsug. Puster man inn kvarts i store mengder over lengre perioder, vil det kunne føre til en forhøyet risiko for lungesykdom. <u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> Platene er ikke brennbare, frostsikker og tåler aggressive miljøer. Produktet er ikke stabilt ovenfor syre.			
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431			
Avfallstype: Stein, grus, sand o.l. Avfallshåndtering: Deponering. Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 1601 1000 0600 _ _ _ _ <u>Øvrige opplysninger</u> –			
8. TEKNISK SERVICE			
Produsent/importør	Swisspearl Norge AS		
Organisasjonsnr.	NO 985 187 193		
Postadresse	Eternitveien 44		
Postnr. og poststed	3470 Slemmestad		
Telefon	31 29 77 00		
E-post			
Internettadresse			