

Professional Epoxi A og B

Juli 2016



Produktbeskrivelse

Professional Epoxi A og B er en to-komponent, vanntynnbar epoxymaling. Professional Epoxi A og B er primært beregnet for bruk på betonggulv, men kan også benyttes på gulv av tre eller fiberplater. Egnert for gulv i bolighus, og gulv som utsettes for trafikk innenfor handel og industri.

Behandling

Nye betonggulv skal ha herdet i minst 1 uke, være tørre og frie for smuss, olje og lignende. Betonghuden skal fjernes ved f.eks. sliping, sandblåsing eller syrevask. Ved overmaling av eksisterende maling, skal overflaten mattslipes og all løstsittende maling fjernes.

Påføring

Med pensel eller rull. Bør påføres i to lag. Sørg for god ventilasjon, slik at vannet fordamper før malingen herder. Ved luftfuktighet over 85 % kan en matt og flammelig overflate oppstå.

Små mengder, opp til 1 liter, kan blandes for hånd med en rektangulær rørepinne. Større mengder bør blandes med elektrisk eller trykkluftdrevet maskinblander, f.eks. en drill på lav hastighet med egnet blandevisp. Det anbefales å bruke beskyttelse mot sprut. Pensler og annet verktøy rengjøres i vann. Benytt beskyttelseshansker.

Helse og Miljø

Lukk godt igjen åpnede lokk. Fjern malingrester fra verktøyet før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Densitet: A-komp. 1,05, B-komp. 1,29
Blandingsforhold: Komp. A 3 vektdeler forhold: Komp B 7 vektdeler. Tynning: 10-20 % vann ved grunning på sugende underlag.
Åpentid: 2 timer
Tørketid: Regn med ca. 10 timer herdetid før neste strøk, men ikke vent lengre enn høyst 24 timer. Det ferdigmalte gulvet kan tas i bruk etter ca. 24 timer, og oppnår full slitestyrke etter 5-7 døgn.
Glans: 80, Blank
Forbruk: 6-8 m²/l
Lagringstid: 2 år
Oppbevares: Frostfritt
OBS! Laveste gultemperatur: Min +10°C
Farger: Hvit, lys grå og mellomgrå



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies