Erstatter: 2006-07-24

Dato: 2012-07-18

Casco Aquatett 3873

Hurtigtørkende elastisk fuge- og tetningsmasse. Bruksområder i våtrom kan være vanntett forsegling av PVC veggbelegg mot gulvbelegg. Vanntett forsegling rundt rørgjennomføringer, i hjørner og langs kanter. Løsemiddelbasert. Innendørs bruk.

- Innendørs
- Vanntett forsegling
- Rørgjennomføringer
- Hjørner
- Langs kanter
- Overmalbar

TEKNISK DATA

Produkttype:	Acrylic polymer
Emballasje:	160 ml tube
Farge:	Transparent
Tørrstoff:	Ca 50%
Konsistens:	Pasta
Densitet:	1000 kg/m^3
Løsemiddel:	Ethylacetate, methyl ethylketone
Påføringstemp.:	+5 °C - +35 °C
Skinndannelsestid:	Ca 10 min. overmalbar etter ca 30 min.
Herdetid:	1-3 døgn
Oppbevaring:	Minst 24 mndr. i uåpnet emballasje ved romtemperatur. Tåler ikke frost.

BRUKSANVISNING

AquaTett påføres i en passe tykk fuge på en ren, tørr og fettfri flate. Normalt strykes Aquatett ikke ut. Dersom det er behov for det skal det gjøres umiddelbart.

Vedheften er utmerket mot de fleste materialer, til og med mot metall og glass. Spesielt mot PVC er vedheften god, da1øsningsmiddelet i AquaTett etser seg inn i PVC-materialet.

BEGRENSINGER

Begrenset feste på gulv og veggbelegg på Polyuretan overflate. Her anbefales Casco våtromssilikon. Gjør en pre-test på malte og lakkerte flater da visse typer kan svelle og løses opp.

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Meget Brannfarlig.
Flammepunkt -4 °C

Helsefare: Unngå hud- og øyekontakt. Uttørkende på huden. Farlig ved innånding. Skal ikke fortæres. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:

CASCO SCHÖNOX NORWAY AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no