

HEY'DI GYSING

Sementbasert heftslemming/gysing.

**Beskrivelse - Bruksområde**

Hey'di Gysing er en sementbasert heftbru/korrosjonsbeskyttelse som påføres sementbaserte overflater før det avrettes eller støpes for å sikre god og varig heft til underlaget. Hey'di Gysing kan også benyttes på ikke sugende underlag der vanlig priming ikke er tilstrekkelig, på vinylbelegg, gamle fliser, stål (ikke aluminium) m.m. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 °C og +20 °C .

Forarbeid - Underlag

Mur- og betong flater må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende overflater forvannes godt, men det skal ikke være fritt vann på overflaten. Ved bruk som korrosjonsbeskyttelse så skal armeringsjernet rengjøres mekanisk med sandblåsing eller stålborste.

Utblanding

Benytt ca. 1,5 liter vann til 5 kg kilo Hey'di Gysing. Utblanding foretas med drill med visp eller turbomixer. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse med vellingkonsistens.

Bruksmåte

Hey'di Gysing påføres i ett strøk med gatekost, gresskost, eller kraftig malerpensel i en tykkelse av 1- 2 mm. Pass på at underlaget er fuktig, men svakt sugende, etter forvanningen.

EGENSKAPER

Gysemasse

Etterfølgende støpemasse/rep.mørtel/avretting påføres vått i vått med Hey'di Gysing. Pass på at Hey'di Gysing ikke har skinnherdet før videre behandling. Påfør derfor ikke for stort område før støp/avrettingen påbegynnes. Redskap rengjøres med vann.

Etterbehandling

Unngå rask uttørking p.g.a sol og vind. Ved støping bør det ettervannes noen dager, eller legges over plast.

Forbruk

Ca. 1,5-2 kilo pr. m²

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

5 kilo pose og 15 kilo sekk.

HEY'DI GYSING

Sementbasert heftslemming/gysing.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):**Materialforbruk:** 1,5-2 kg pr. m²**Kornstørrelse (Dmax):** 0,5 mm**Vanntilsetning:** 1,5 ltr/5 kg, 30 %**Temperatur i luft og underlag:** +10-20 °C**Brukstid:** Ca. 60 min**Åpentid på gulv:** 5-10 minutter**Heftfasthet til primet betong:** > 2,0 N/mm² (MPa)**Anbefalt leggetykkelse:** 1-2 mm**Lagring:** 24 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom**Forpakning:** 5 kg pose og 15 kg sekk**PRODUKTKODER:****Varenummer:****5 kg pose:** 1851**15 kg sekk:** 1852**GTIN nummer:****5 kg pose:** 7054150018517**15 kg sekk:** 7054150018524**NOBB nummer:****5 kg pose:** 60050626**15 kg sekk:** 60130518**PR-nummer:****Revisjonsdato:** 12.06.26

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.