

Professional P6

August 2018



Produktegenskaper

Professional P6 er en vanntynnet matt akryl veggmalning til innendørs bruk, der det ønskes en overflate som er vaskbar og enkel å rengjøre.

Behandling

Puss, betong samt ulike bygningsplater sparkles etter behov.

For beste resultat skal ubehandlet puss, betong, gipsplater cementfiberplater, tegl og sparklede flater grunnes med Professional Microdispers. Ferdigmal 2 ganger med Professional P6. Alternativt kan nevnte flater grunnes med Professional Grund+ og ferdigmal 1-2 strøk med Professional P6.

Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask etter produktets anvisninger. Blanke flater mattslipes med sandpapir. Dårlig bundet underlag grunnes med Professional Binder før maling.

Unngå å male når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefartlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom.

Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon.

Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogetort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymerdispersjon
Glans: Silkematt 6
Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 2 timer, overmalbar 6 timer
Vaskbarhet: Klasse 1 iht EN1330
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 6-8 m²/liter
Emballasje: 2,5 liter, 10 liter
Baser: BW, BM, BC, S0502-Y og S0500-N
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder max 1 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies