

# Mestertekk Kombi

Ett-lags takbelegg for flate og skrå tak

## Beskrivelse:

Miljøvennlig, norskprodusert takbelegg, - utviklet for det nordiske, værharde klima.

## Bruksområde:

Mestertekk Kombi egner seg spesielt godt til større flate tak, men kan også benyttes på skrå takflater. Produktet kan anvendes både i varme kompakte tak og luftede takkonstruksjoner, og kan legges direkte på eksisterende asfalt takteking. Ved teking direkte på PVC folie må det benyttes en migreringssperre. Produktet kan brukes som bestandig takteking ved oppbygging av sedumtak, forutsatt nødvendig vedlikehold og inspeksjon for fjerning av uønskede vekster iht. takets FDV dokumentasjon

## Lagring:

Isola Mestertekk Kombi skal lagres stående på paller. Paller kan lagres to i høyden med en bærende skilleplate mellom pallene.

## Godkjenninger og garanti



## Montering:

Takbelegget kan monteres på alle vanlige underlag av tre, betong, lettbetong eller varmeisolerende plater av steinull, EPS ol. Takbelegget festes mekanisk med skiver og skruer eller bolter tilpasset underlaget. Alle skjøter og omlegg sveises tette. Til dette arbeidet kreves det spesialutstyr og kurs i varme arbeider. Se egen monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør:

Isola ATB Fugemasse 300ml  
Isola Gangbane  
Isola Bitumen Primer 20L  
Isola Løvrst Flex 70-200  
Isola Løvrst Flex Horisontal  
Se flere tilbehør på [www.isola.no](http://www.isola.no)



# Mestertekk Kombi

| Produktdata     | Verdi                                  | Benevnelse |
|-----------------|----------------------------------------|------------|
| Bredde          | 1000                                   | mm         |
| Lengde          | 7500                                   | mm         |
| Vekt (pr enhet) | 39000                                  | g          |
| Materiale       | SBS asfalt med kraftig polyesterstamme | -          |
| Overflate       | Skiferstrø                             | -          |
| Tykkelse        | 4,1                                    | mm         |

| Varenummer | Farge              |
|------------|--------------------|
| 521423     | Sort               |
| 521411     | Skifergrå          |
| 521429     | Hvit               |
| 521424     | Teglrød            |
| 521450     | Skifergrå struktur |

| Egenskaper                                | Metode                    | Enhet       | Verdi     |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|
| Sd-verdi                                  | EN1911                    | m           | 328       |
| Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5        | EN 13501-5                | -           | Froof*    |
| Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | EN 13501-1                | -           | F         |
| Vanntetthet                               | EN-1928                   | -           | Bestått   |
| Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs        | EN-12311-1                | N/50 mm     | 950 ±100  |
| Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers        | EN-12311-1                | N/50 mm     | 850 ±100  |
| Bruddforlengelse Langs                    | EN: 12311:1               | %           | 30 ±10    |
| Bruddforlengelse Tvers                    | EN: 12311:1               | %           | 30 ±10    |
| Rivstyrke, Langs                          | -                         | N           | 300 ±50   |
| Rivstyrke, Tvers                          | -                         | N           | 300 ±50   |
| Spaltestyrke i skjøt                      | EN-12316-1                | N/50 mm     | 200 ±50   |
| Skjærestyrke i skjøt                      | EN-12317-1                | N/50 mm     | 850 ±50   |
| Vedheft av granulat                       | EN: 12039                 | g           | 0,5       |
| Fleksibilitet i kulde                     | EN:1109-1                 | °C          | -20       |
| Sig etteraldning/Varmesig                 | EN-1110                   | mm at 90 °C | 0         |
| Punktering, slag, metode A                | EN-12691                  | mm          | ≥ 1500 mm |
| Helse- og miljøskadelige stoffer          | Ingen metode tilgjengelig | -           | Ingen     |
| Punktering, Statisk last, metode A        | EN-12730                  | kg          | 20        |
| Fleksibilitet i kulde etter aldning       | EN: 1109-1                | °C          | -20       |

