

Professional Rullesparkel

Juni 2016



Produktbeskrivelse

Professional Rullesparkling er en lettsparkel med god fyllevne beregnet for påføring med rull innendørs. Spesielt utviklet for effektiv håndtering innenfor ROT-sektoren så vel som for nybygg. Benyttes til i-, skjøt- og helsparkling på puss, betong, lettbetong og bygningsplater, samt for sparkling av tapetskjøter og malte flater i tørre rom innendørs mm.

Professional Rullesparkel kan også brukes til ilegging av papirremse.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Egned utstyr er rull og forlengerskaft. For best sluttresultat, benytt en større sparkelspade for ettersletting av vegg/tak. Ved sliping anbefales det å bruke øyebeskyttelse og støvmaske.

Unngå å sparkle når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefartig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerlatex
Kornstørrelse: Max 0,16 mm
Densitet: 1,0
Tørketid: +23°C 50% RF: 4 timer, avhengig av sjikttykkelse
Fyllevne: Ca. 5 mm
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Sparkelspade
Slipeegenskaper: Lettstøpt
Emballasje: 15 liter
Farge: Gråtonet
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt

Overensstemmer med kravene for CE-merking i følge direktivene: EN 13963 og EN 15824.

Miljø

Dette produktet oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For mer informasjon se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.