

STEINFIX GRÅ



Sementbasert, grå spesialmørtel

- Sementbasert klebemørtel
- Klar til lett gangtrafikk og fuging etter 10-18 timer
- Velegnet til montering av kantstein og heller på asfalt

Ultipro Steifix er basert på grå sement til montering av naturstein, betongstein, skifer og mm på underlag av betong, puss og asfalt.

Ultipro Steifix leveres i 25 kg sekker.



Bruksområde

- ☐ Vegg
- ☒ Gulv
- ☐ Våtrom
- ☐ Svømmebasseng
- ☒ Inne
- ☒ Ute

Underlag

- ☒ Betonggulv
- ☐ Betongelementer
- ☒ Gulvsparkelmasse
- ☐ El- og vannbåren gulvvarme
- ☐ Gamle flise/malte flater
- ☐ Gipspuss/-sparkel
- ☐ Gipsplater/celleplastplater med sement overflate
- ☐ Letbetongblokke
- ☐ Letbetongelementer
- ☒ Pusset murverk
- ☐ Trebasert underlag
- ☐ Våtroms membran
- ☒ Asfalt

Lagtykkelse

- ☒ 3-20 mm

STEINFIX GRÅ

Produktbeskrivelse

Sementbasert, frostsikker, vannfast, plastforsterket, grå klebemørtel i pulverform med kornstørrelse på max 1 mm.

Tekniske data

Densitet:	1,45
Produktegenskaper:	
Brukstid:	30-40 min.
Tørketid v/18°C	
til fugging/lett gangtrafikk:	10-18 timer
Belastningsklar (full):	7 døgn
Anbefalt arbeidstemp.:	10-25°C
Forbruk gulv (gjennomsnitt):	avhengig av oppgave

Bruksområde

Til montering av f.x. brostein, naturstein, skifer og lignende på underlag av puss, betong og asfalt. Ved oljeholdige naturstein som f.eks. skifer kreves spesialinstruksjon.

Underlagstyper

Ultipro Steinfix kan brukes på underlag av pusslag, betong og asfalt.

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende og rengjort. Tørr betong fuktes med vann.

Utførelse

25 kg pulver blandes med 4,8-5,3 liter rent vann til en klumpfri masse som er klar til bruk. Bruk visp på drill i 2-3 min. Sørg for at både pulver og vann er temperert. Trekkes på underlaget og jevnes med grov tansparkel, murskje eller retholt i lagtykkelser på 3-20 mm.

Limet kan brukes i ca. 40 minutter etter blanding. Påfør ikke limet på større arealer enn at flisene kan monteres innen 30 minutter.

Det er viktig, at hele flaten er dekket med lim. Steinene trykkes ned i limet til det flyter frem på alle sider.

Hvis underlaget er ujevnt, benyttes en stivere konsistens på limet. Unngå trekk og direkte sollys under utlegging.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.

Ultipro steinfix er garantert kromnøytralisert i minimum 12 måneder.

Det henvises ellers til sikkerhetsdatablad.

Emballasje

25 kg plastforsterket papirsekk.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 12 måneder fra produksjonsdato i ubrut emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

Optiforms produktprogram selges gjennom byggevarekjeden Montér og Optimera Proff.