

LITEX AS
Litex Monteringslim

Litex Monteringslim

24444416

FDV-m24444416

1 PRODUKTBEKRIVELSE

Monteringslim av polyeterpolymer til liming og fugging av Litex Membranplater og Litex gummierte mansjetter. Fester til tre, spon, MDF, kryssfiner, melamin, høytrykkslaminat, fiberplater, polystyren, gips, betong, mur, murstein, lettbetong, eternitt, glass, fliser, naturstein, skifer, marmor, granitt, glaserte overflater, elokserte overflater, speil, akryl, pleksiglass, polykarbonat, PVC, plast, syntetiske metaller, støpejern, blikk, zink, kobber, messing, aluminium, etc

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Bruksområde:

Montering av Litex mansjetter og tettedetaljer. Bygging og innbygging med Litex Membranplater. Reparasjon av skader i Litex Membranplater. Fugging. Festing til flis, metall, mur, tre og speil m.m.

Bruksanvisning:

Skjær tuppen av tuben og skjær dysen til ønsket hullstørrelse. Påfør lim på en ren, avfettet overflate. Fuger kan glattes til med såpevann.

Produktspesifikasjoner

Lagring: Minimum 12 måneder ved kjørlig og tørr lagring i originalemballasje.

Forpakning: Pakker à 12 stk

Tilstandsform: Pasta

Farge: Lys grå

Lukt: Nøytral

Herdetid: (22 °C – 50 % luftfuktighet) overflateherdet etter 10 min. Klebefri etter 30 minutter.

Gjennomherdet 6 mm etter 24 timer. Ved montering av Litex mansjetter: Oversmørbar etter 2-3 timer.

Temperaturstabilitet: - 40 °C til 95 °C

Applikasjonstemperatur: + 5 °C - + 35 °C

Løslighet: Organiske løsemidler

Tetthet: 1,53 g/ml

Flammepunkt > 120°C

PH-konsentrat: 8-9

Tenntemperatur > 250°C

Motstand mot kjemikalier:

God: vann, saltvann, alifatiske løsemidler, olje, fett, fortynnende organiske syrer, lut

Moderat: estere, ketoner, aromater, drivstoff

Dårlig: Konsentrert syre, klorholdige løsemidler, klorvann

Overmaling:

Vannbasert maling/lakk anbefales benyttet. Alkydbasert oljemaling/lakk kan gi økt herdetid. UV- stråler fremskynder herdetiden på alkydholdig maling. Om epoksy-lakk benyttes, vær oppmerksom på at den kan løsne. Ved bruk av epoksy-lakk, test alltid først og påfør innen 7 dager.

LITEX AS
Litex Monteringslim

Litex Monteringslim

24444416

FDV-m24444416

3. HENVISNINGER

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner: Ingen henvisning.

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet antas ikke utgjøre en miljøfare. Deponeres i henhold til lokale regler på kommunal avfalls plass.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent /importør:	LITEX AS
Organisasjons nr:	980687007 MVA
Postadresse:	Pb 1073
Postnr og poststed:	NO-3204 SANDEFJORD
Telefon:	+47 – 33 48 99 70
Telefax:	+47 – 33 48 11 30
E-post:	post@litex.no
Internettadresse:	www.litex.no