



Produktinformasjon:

Prof Monteringslim

Monteringslim som herder ned til -15°C

Produktbeskrivelse:

Prof Monteringslim er et luktfritt, ftalat- og løsningsmiddelfritt, nøytralt og fuktherdende monteringslim. Danner en sterk og elastisk liming, som tar opp bevegelse.

Prof Monteringslim kan brukes både ute og inne, på gulv, vegger og tak. Godt egnet til montering av speil, paneler og plantematerialer, samt som taksteinlim.

Limer på de fleste materialer; som betong, glass, tre, murstein, glassfiber, pleksiglass, malte overflater og de fleste typer metall og gummi.

Prof Monteringslim er motstandsdyktig mot klimatiske påvirkninger

Prof Monteringslim herder ned til -15°C.

Produktet tilfredsstiller krav iht. Breeam Nor og er registrert i databasen for byggeprodukter som kan benyttes i Svanemerkede bygg.

Innhold og egenskaper:

Lim:

Type:	Fuktighetsherdende 1-komponent nøytral SMP
Konsistens:	Tiksotropisk masse
Holdbarhet:	2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.
Emballasje:	290 ml patron

Herdet lim:

Overmalbar:	Ja
Hardhet:	ca 60 Shore A (ISO 868)
Bruddstyrke:	3,0 N/mm ² (ISO 37)
Bruddforlengelse:	200 % (ISO 37)
Elastisitet:	+/- 20%
Bestandighet:	Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C God motstandsdyktighet mot klimatisk eldning
Transport:	Frost resistent ved transport ned til -15 grader

Bruksanvisning:

Før limning:

Underlagene skal være rene, tørre, fri for fett, støv og løse partikler samt snø, is og rim. Patronen skal holde romtemperatur ved påføring. Prof Monteringslim kan brukes på materialer som murstein, tegl, betong, tre og gipsplater, MDF/HDF, glass, de fleste malte overflater samt flere typer av metall, plast og gummi.

Ved store oppgaver anbefales det å gjøre en test før man setter i gang.

Brukstemperatur:

Kan påføres i temperaturer fra -15 °C til +40 °C

Påføring:

Prof Monteringslim påføres i vertikale strenger på underlaget med på 5 - 20 cm avstand, avhengig av krav til sluttstyrke.

Forbruk:

2 – 3 m²/patron, avhengig av dimensjon og krav til styrke.

Åpen tid:

Monteres i løpet av 2-5 minutter etter påføring. Press emnene godt sammen.

Herdetid:

Herder med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur

Rengjøring:

Vått lim fjernes med wipes. Herdet film kan bare fjernes mekanisk. Vask hender og hud med såpe og vann.