



H985

SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD UNIK HYBRID FUGEMASSE MED EKSTREMT LAVE UTSLIPP

2024-05-30

TEKNISK DATABLAD

FORDELER

- Uten isocyanater, løsningsmidler, ftalat, tinn og silikoner
- Varig, permanent myk og elastisk
- 100% boblefri herding
- Høy forlengelse ved brudd og bevegelseskapasitet
- God motstand mot UV, vær og vann
- Kan overmales
- Fester perfekt uten primer på de fleste underlag, også fuktige

PRODUKTBESKRIVELSE

BOSTIK H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD er en unik fugemasse uten ftalat-, tinn- og løsemidler med lave utslipp for konstruksjon og dilatasjonsfuger.

BRUKSOMRÅDER

BOSTIK H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD er spesielt utviklet som en universell fugemasse for tetting av konstruksjon og ekspansjonsfuger og foger i gangveier der ekstreme lave utslipp kreves.

BRUKSANVISNINGER

En fuge med riktige dimensjoner er i stand til å absorbere bevegelsene mellom byggematerialene. Fugedybden må alltid være i riktig forhold til fugebredden. En generell regel er forholdet mellom dybden og bredden av fugen ved fugebredde opp til 10mm er 1: 1, med minimum 5 mm bredde og dybde. For fuger som er større enn 10mm, er dybden lik bredden dividert med 3 pluss 6mm.



TEKNISKE DATA

Ved 100% bøyemotstand	ISO 8339	< 0,40 N/mm ²
Påføringshastighet		100-200 g/min
Påføringstemperatur		+5°C til +40°C
Fot		Hybrid
Herdetid	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 timer
Tetthet	ISO 1183-1	1,46 g/ml
Forlengelse ved brudd	ISO 8339	850%
Flyt	ISO 7390	< 2 mm
Frostmotstand under transport		Opp til - 15°C
Fugebevegelser		25%
Shore A hardhet	DIN 53505	28
Hinnedannelse	DBTM 10.00	30 min. @ +23°C/50% RH
Temperaturmotstand		-30°C til 70°C
Strekfasthet	DIN 53504	1,40 N/mm ²

Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/-3%

BEGRENSNINGER

- Ikke egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast, neopren og bitumen
- Ikke egnet for naturstein og speil
- Ikke egnet for naturstein og klorider (basseng)
- Ikke egnet for konstant kontakt med vann

FORBEREDELSE OG FERDIGBEHANDLING AV OVERFLATER

Påføringstemperatur + 5°C til + 40°C (avhengig av omgivelser og underlag). Underlaget må være fast, ren, tørr og fri fra fett og støv. Rengjør underlaget med Bostik Cleaner. **Bostik H985**

SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD har perfekt vedheft

uten primer til de fleste ikke-porøse underlag.

Porøse underlag må forbehandles med **Bostik Primer 5075**. Test alltid vedheften før påføring.

Bruk **Bostik T500 Finishing Soap** for å jevne ut fugen.

OVERMALBAR

Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD kan overmales med vannbasert maling og de fleste to-komponent malinger. Syntetisk maling kan tørke saktere. Vi anbefaler å teste kompatibiliteten med malingen før påføring. Om

Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD skal overmales (ikke nødvendig), anbefaler vi å slippe fugemassen og fugeflatene. For best resultat anbefaler vi at du venter noen dager med å male over fugen.

RENGJØRING

Uherdet materiale og verktøy kan rengjøres ved å bruke Bostik Cleaner. Herdet materiale kan bare fjernes mekanisk. Hendene må rengjøres med vann og såpe.

HRLSE OG SIKKERHET

Produktets sikkerhetsblad må være lest og forstått før bruk. Disse er tilgjengelige på www.bostik.no.

SERTIFISERINGER

- Ecode EC1 Plus
- M1
- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM

All informasjon i dette dokumentet og i alle andre publikasjoner (inkludert elektroniske) er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er Bostiks eksklusive (intellektuelle) eiendom. Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, formidles til publikum eller på noen annen måte benyttes uten skriftlig samtykke fra Bostik. Den tekniske informasjonen i dette dokumentet er ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er ikke ansvarlig for noen skade, verken direkte eller indirekte, på grunn av (redaksjonelle) feil, ufullstendighet og/eller uriktighet i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ufullstendighet og/eller ukorrekthet på grunn av teknologiske endringer eller forskning som er utført mellom publiseringsdatoen for dette dokumentet og datoen da produktet er anskaffet. Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dette dokumentet. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for skade, verken direkte eller indirekte, som er forårsaket av bruken av produktet(e) som er avbildet i dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette dokumentet samt andre dokumenter relatert til produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for å utføre alle de obligatoriske testene for å sikre at produktet er egnet for det tiltenkte bruket. Vi har ingen innflytelse på hvilken måte produktet blir benyttet på og/eller noen omstendigheter knyttet til hendelser som oppstår under lagring eller transport, og derfor påtar vi oss ikke på noen måte noe ansvar for skader. Alle leveranser skjer utelukkende i samsvar med våre generelle vilkår som er innlevert til det nederlandske handelskammeret

BOSTIK SMART STØTTE

Smart digital hjelp
www.bostik.no

Smart hjelp
+47 (0)69 17 06 00



Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00

www.bostik.no