

## Casco Kontaktlim 2960, 2963

Kontaktlim er et løsemiddelbasert kontaktlim med gode påføringsegenskaper. Limer de fleste materialer som plastlaminat, gummi, metall, skinn osv. Skal ikke benyttes på styropor (isopor).

- God vannbestandighet
- Lett å påføre
- Hurtigtørkende
- Inneholder ikke Toluen

### TEKNISK DATA

Produkttype:	Polykloropren
Emballasje:	40 ml og 160 ml
Farge:	Gul
Tørrestoff:	20 %
Konsistens:	Tixotrop
Densitet:	870 kg/m <sup>3</sup>
Ventetid:	10-20 min avhengig av limmengde, temperatur og materialer.
Påføringstemp.:	Minst +15 °C
Forbruk:	3-6 m <sup>2</sup> pr liter påført begge Flater
Temp.bestandighet:	-30 °C – 75 °C
Verktøy:	Sparkel eller pensel
Oppbevaring:	Minst 12 mndr. i uåpnet emballasje ved + 10- + 30°C.

### BRUKSANVISNING

#### Forbehandling

Flatene skal være rene, tørre og frie for fett, olje og støv. Sliping og/eller avfetting med et løsemiddel anbefales. Gjør en test på lakkerte/malte flater da noen av disse kan løses opp eller sveller av løsemidlene i limet.

#### Påføring

Påføres med en glatt sparkel eller pensel i et jevnt sjikt på begge flater.

#### Montering

Når limet er fingertørt (løsemiddelet skal være fordampet) legges flatene sammen med størst mulig presstrykk. Monter flatene nøyaktig da limet binder umiddelbart og gir ingen mulighet for justering.

#### Begrensninger

Hefter ikke på Polytehylen, Polypropylen eller teflon. Ved liming av veldig myk PVC anbefales Universallim Kraft 2918. Må ikke benyttes på polystyrenskum.

#### Rengjøring

God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Sørg for god ventilasjon. Holdes vekk fra antennelseskilder. Lim på huden fjernes med såpe og vann eller evt. et hudrensmiddel. Verktøy rengjøres med Kontaktlimfortynner 3835. Herdet lim fjernes mekanisk.



## SUPPLERENDE PRODUKTER

Casco kontaktlim fortyner 3835.

## HELSE OG MILJØ

**Brannfare:** Meget brannfarlig  
**Helsefare:** Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Helseskadelig. Lokal irriterende. Unngå innånding. Sørg for ventilasjon. Unngå hud- og øyekontakt. Unngå åpen ild og røyking.

Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

## FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskafe eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht:



CASCO SCHÖNOX NORWAY AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)